

## دراسة مقارنة لتقييم نوعين من المواد الحالة لمعاجين حشو قنوي ذات أساس من ثلاثي الأكاسيد

### المعدنية – تحليل بالتصوير المقطعي المحوسب

أ.د. ختام المعراوي \*

(الإيداع : 2023 May 14، القبول 2023 July 10)

#### الملخص:

يرتبط نجاح إعادة المعالجات اللبية القنوية بالتمكن من إزالة أكبر قدر من مواد الحشو السابقة التي تعيق التطهير القنوي وتقف حاجزاً فيزيائياً يحول دون ارتباط مواد الحشو القنوية الجديدة إلى العاج الجذري. يستخدم حديثاً معاجين حشو حديثة ذات أساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية إلا أن إزالتها في سياق إعادة المعالجة اللبية يعتبر صعباً وما زالت الدراسات التي تقيم فعالية إزالتها قليلة.

يهدف هذا البحث إلى مقارنة تأثير نوعين من المواد الحالة (حمض كلور الماء 17% وزيت البرتقال) في إزالة نوعين من معاجين حشو قنوي ذات أساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية (MTA البيضاء، MTA FILLAPEX SEALER).

أجريت هذه الدراسة على 40 سناً مفرداً وحيد القناة قسمت لمجموعتين أساسيتين بحسب نوع المعجون الحاشي المستخدم في الحشو القنوي. ثم قسمت كل مجموعة أساسية إلى مجموعتين فرعيتين كل منها احتوى على 10 أسنان المجموعة الفرعية الأولى استخدم فيها زيت البرتقال للإزالة والمجموعة الفرعية الثانية استخدم فيها حمض كلور الماء 17% للإزالة مع توحيد استخدام نظام ProTaper Retreatment system للتفريغ في كل المجموعات.

استخدمت الصور الشعاعية بالتصوير المقطعي المحوسب للمقارنة بين مجموعات الدراسة قبل وبعد محاولات إزالة المعجون الحاشي.

بينت الدراسات الإحصائية عدم وجود فروقات دالة إحصائية بين المجموعات المدروسة ( $P>0.05$ ) على الرغم من تفوق حمض كلور الماء على زيت البرتقال في كفاءة الإزالة بغض النظر عن المادة الحاشية، كما أن النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية والوقت اللازم لإزالتها كان أقل عند استخدام MTA البيضاء بالمقارنة مع MTA FILLAPEX SEALER.

نستنتج أن استخدام حمض كلور الماء بنسبة 17% أكثر فاعلية من زيت البرتقال كمادة حالة في إزالة المعاجين الحاشية ذات الأساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية.

**الكلمات المفتاحية:** إعادة المعالجة اللبية – إزالة المعاجين الحاشية – ثلاثي الأكاسيد المعدنية (MTA) – التصوير المقطعي المحوسب (CBCT) – Fillapex sealer.

\*أستاذ مساعد في قسم مداواة الأسنان\_ كلية طب الأسنان\_ جامعة حماة.

## **A Comparative Study to Evaluate Two Types of Solvents for Dissolving A – Endodontic Sealer Pastes with a Base of Mineral Trioxide Aggregate Cone–Beam Computed Tomography Analysis**

**Prof. Dr. Khitam Al-Moarrawi\***

**(Received: 14 May 2023, Accepted: 10 July 2023)**

### **Abstract:**

Successful root canal retreatment is related to removing as much as possible of the previous filling materials as their remnants in the root canal negatively affects cleaning, and acts as a physical barrier that hinders bonding between new obturation materials and the dentin. Despite many uses and indications of modern endodontic filling pastes based on mineral trioxide aggregate (MTA), their removal in the context of endodontic retreatment is considered difficult, and studies that evaluate the efficacy of their removal is relatively small.

The aim of this study is to compare the effect of two types of solvents (Hydrochloric acid 17% and orange oil) for removing two types of endodontic sealer pastes based on MTA (White MTA, MTA Fillapex Sealer).

This study was conducted on forty single-rooted single-canaled lower premolars. The sample was divided into two main groups ( $n_1 = n_2 = 20$ ) according to the type of sealer paste used in canal filling. Then, each main group was divided into two subgroups, each of which contained 10 teeth. The first subgroup used orange oil as a solvent, while the second subgroup used 17% hydrochloric acid as a solvent, while standardizing the use of the ProTaper Retreatment system for rotary instrumentation in all subgroups groups.

Cone-beam Computed tomography (CBCT) radiographs were taken before and after attempting to remove the filling material from the root canals, and comparisons were made between study groups to evaluate filling material remnants. Statistical studies showed that there were no statistically significant differences between the studied groups ( $P > 0.05$ ), despite the superiority of hydrochloric acid in comparison to orange oil in removal efficiency regardless of the sealer paste used, and the percentage of sealer paste remnants and the time required to remove it was less when using White MTA compared to MTA FILLAPEX SEALER.

We conclude that the use of 17% hydrochloric acid is more effective than orange oil as a solvent for removing mineral trioxide-based sealer pastes.

**Key words:** Endodontic retreatment, Sealer Paste Removal, MTA, CBCT, Fillapex sealer.

\*Associate Professor, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Hama University.

## 1- المقدمة Introduction

خلال العقد الماضي لبت إجراءات تحسن المهنة وعودا كبيرة بالنسبة لنجاح المعالجة اللبية على المدى البعيد وبالتالي فقد تم التركيز على المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات التي من شأنها أن تحقق نتائج ناجحة في إعادة المعالجة اللبية غير الجراحية (Ward JR, et al 2003)، ويعتبر أهم مبررات إعادة المعالجة هو تشريح النظام القنوي الجذري المعقد الذي يحتوي على فروع تتصل مع النسيج الداعم أفقيا وينتهي ذرويا بفتحات متعددة الخروج وبالتالي فإن فشل المعالجة اللبية يحدث بسبب عدم القدرة على التنظيف وتشكيل وختم القناة أو عودة التلوث للنظام القنوي الجذري عند فقدان الختم التاجي بعد الحشوي القنوي (Castellucci et al,2003).

### إعادة المعالجة اللبية Root Canal Retreatment:

تعرف إعادة المعالجة اللبية على أنها الإجراء الذي يخضع له سن تلقى معالجة سابقة أدت إلى حالة تقتضي إجراء معالجة لبية أخرى بهدف الحصول على نتيجة ناجحة وبالتالي فإن الهدف من إعادة المعالجة هو القيام بمعالجة لبية لإعادة السن المعالج لوظيفته والسماح بإعادة إصلاح البنى الداعمة بشكل كامل (Cohen , 2002)

### الهدف من إعادة المعالجة اللبية Aim of Root Canal Retreatment

تهدف إعادة المعالجة اللبية إلى إزالة المواد الحاشية من الفراغ القنوي إن وجدت وتصحيح الأخطاء ذات المنشأ المرضي أو الإجراءي على حد سواء وإعادة السن إلى وظيفته (Ruddle et al, 2002, Tarabinejad et al, 2009) أشارت الدراسات إلى أن معدلات نجاح إعادة المعالجة اللبية تتراوح ما بين 74-98% (Cohen, 2011)، بينما لاحظ البعض عدم وجود فرق في معدلات النجاح بين إعادة المعالجة الجراحية وغير الجراحية ولكن يفضل اللجوء إلى الإجراءات التي لا تعرض المخاطية الفموية والعظم السنخي لأي ضرر (kvist et al, 1999).

### تقنيات إعادة المعالجة Methods of Retreatment

تتطلب إعادة المعالجة إزالة كامل الترميم التاجي، مواد بناء القلب، الأوتاد الموضوعية داخل القناة حتى الوصول إلى الحجرة اللبية حيث يتم التأكد من عدم وجود أي قناة مفقودة قد تكون سببا في فشل المعالجة (wong, 2004) تتضمن تقنيات إعادة المعالجة كلا من:

الأدوات اليدوية، الأدوات الدوارة الآلية، السنابل، الأدوات المنشطة فوق الصوتية، ويتم ذلك بمساعدة الحرارة أو المحلات أو الليزر (viducic et al, 2003, junior et al, 2009)

### طرق إزالة المادة الحاشية: Methods for Removing Obturation Materials

- مبارد K ومبارد H:

يعد هذان النوعان من المبارد من أهم الأدوات الموجودة عند أخصائيي المعالجة اللبية والتي بإمكانها التشابك مع كتلة الكوتابيركا وإزالتها باستخدام قوى الشد خارج القناة.

### - المواد الحاملة للكوتابيركا Guttapercha Solvents:

تتضمن مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية القادرة على حل الكوتابيركا مثل الكلوروفورم، الكزابلول، زيت الكافور، زيت خشب البرتقال، ورباعي هيدروالفوران Endosolve. وقد أثبت الكلوروفورم فاعلية ممتازة في تليين أقماع الكوتابيركا وتسهيل عملية إزالتها، ولكنه يسبب أذى في النسيج الحية، وبالتالي تم الإستعاضة عنه بمحل أقل خطورة مثل الكزابلول. (preto, 2002)

### - الجمع بين الأقماع الورقية والمواد الحالة للكوتابيركا:

على الرغم من إستحالة الإزالة الكاملة للكوتابيركا من القناة الجذرية إلا أن غسيل القناة بواسطة المحلات الكيميائية بالتزامن مع تأمين خروج تاجي لها نحو الحجرة اللبية يحسن من فعالية إزالتها، حيث يتم التفاعل بين المحلات وبقايا الكوتابيركا وتستخدم الأقماع الورقية لإزالة الكوتابيركا اللزجة (etikan,1997).

### - الأدوات الدوارة:

وتشمل سنابل غيتس غليدين Gates glidden وسنابل P.esso. يستخدم هذين النوعين لإزالة الكوتابيركا من الثلث التاجي والمتوسط للقناة، أيضاً هناك أدوات لإزالة الكوتابيركا (GPX) وهو مبرد يشبه مبرد (H) اليدوي ويعمل على قبضات ذات سرعات بطيئة وتعتمد على تليين الكوتابيركا بالإحتكاك وإزالتها من الثلث التاجي والمتوسط. ( khatavkavr & hegdev ,2010)

### - الأدوات الآلية المخصصة لإعادة المعالجة اللبية: Retreatment Endodontic Rotary Files

نظام التحضير الآلي (Protaper):

مصنوع من النيكل تيتانيوم لشركة Dentsply، ويعتبر قفزة في أنظمة التحضير الآلي تم تطويره إلى:

Protaper Universal (PTU)

Protaper Rotary Retreatment (PTR)

وهذا الأخير يستعمل بشكل خاص لإعادة المعالجة اللبية حيث يتكون من ثلاث أدوات (D1,D2,D3) باستدقاقات مختلفة وأقطار مختلفة عند الذروة (25% #8، 20% #7، 30% #9)

الذروة الفعالة لمبرد (D1) تسهل نفوذ المبردة المتعاقبة والذروة غير الفعالة ل (D2,D3) تقلل من حدوث الدرجات والانتقابات أثناء إزالة مواد الحشو القنوي. (m.f obeid & m.m nagy ,2015)

### - الرؤوس الناقلة للحرارة:

هناك العديد من الأجهزة المستخدمة في التكتيف العمودي للمواد الحاشية مثل (N heat touch,downpack,endotwinn,system B) وتكون هذه الأجهزة فعالة في الأقتية المحضرة بشكل جيد.

### - رؤوس الأمواج فوق الصوتية Ultrasonic Tips

تعمل هذه الرؤوس على مبدأ عمل الأجهزة الناقلة للحرارة ويمكن إستخدامها في مناطق الإنحناءات (khatavkar r & hegdev ,2010)

### - الليزر:

أكدت الدراسات على فعالية ليزر ND:YAG في إزالة الكوتابيركا كما أظهرت قدرته على تليين الكوتابيركا. (al,2003)

### مواد الحشو القنوي Intracanal Obturation Materials

عرفت الجمعية الأمريكية لأخصائيي المداواة اللبية الحشو بأنه: الحشو ثلاثي الأبعاد لمنظومة القناة الجذرية حتى حدود الملتقى الملاطي العاجي. (AAE,1994)

بحسب Cohen وزملاؤه تم تقسيم المواد الحاشية للأقتية الجذرية (cohen,2011) إلى:

المواد شبه الصلبة (الكوتابيركا- أقماع الفضة- الكوتابيركا المغلفة بالراتنج- الريزلون) -المعاجين الحاشية.

**الكوتابيركا (Guttapercha):**

استخدمت في طب الأسنان لأول مرة في نهاية القرن الثامن عشر كمادة ترميم مؤقتة، ثم إستخدمت لحشو منظومة القناة الجذرية.

التركيب الطبيعي لها مماثل للمطاط وهو: (1,4-polyisoprene) (himel & difiore,2009)

ولكنها أشد قساوة وأكثر قساوة وأقل مرونة، تتحل بالكلوروفورم والأيكالبيتول والهالوثان وإن خواص الكوتابيركا تسمح بإزالتها عند التحضير للأوتاد الجذرية وفي حالة إعادة المعالجة عند الضرورة، وإن أي طريقة تعالج فيها الكوتابيركا سواء الحرارة أو المحلات ينتج عنها تقلص تصلبي بمقدار (1-2%)

تتوفر أقماع الكوتابيركا بأحجام قياسية وغير قياسية وتمتاز بالليونة وسهولة التعامل والتقبل الحيوي والظلالية الشعاعية بالإضافة إلى سهولة إزالتها بالحرارة والمحلات (William et al, 2011)، وسيئة هذه المادة هو عدم قدرتها على الإلتصاق بالعاج كما أنها تتأكسد بتعرضها للهواء والضوء مما يجعلها قصفة، لذا من الواجب حفظها في مكان بارد وجاف (kolokuris,1992).

بينت الدراسات أن ختم الكوتابيركا أفضل عند استخدامها مع المعاجين الحاشية، حيث تقوم مواد الختم بحشو الشذوذات التشريحية وتؤمن زيادة انطباق حشوة القناة.

**المعاجين الحاشية Sealers :**

إن المعاجين الحاشية هي المسؤولة عن الوظيفة الأساسية لمادة الحشو القنوي، بما فيها ختم منظومة القناة الجذرية، ودفن الجراثيم المتبقية وملء الشذوذات (Orstavik,2005)

يمكن تصنيف المعاجين الحاشية بناء على تركيبها الكيميائي إلى (William et al, 2011):

مواد خاتمة حاوية على الفورم ألدهيد.

أكسيد الزنك والأوجينول.

مركبات حاوية على ماءات الكالسيوم.

مواد خاتمة ذات أساس زجاجي شاردي.

مواد خاتمة ذات أساس سيليكوني.

مواد خاتمة ذات أساس خزفي.

مواد خاتمة ذات أساس راتنجي.

مواد خاتمة ذات أساس MTA.

**أكسيد الزنك والأوجينول:**

لقد أثبت أكسيد الزنك والأوجينول نجاحا كبيرا واعتبر الإسمنت القياسي والذي تقارن به المعاجين الحاشية القنوية اللبية الأخرى (William et al,2011).

طورت الشركات التجارية منتجات كثيرة أساسها أكسيد الزنك والأوجينول مثل ( tubli \_ seal , fill canal ) وتعد من أكثر الاسمنتات المستخدمة مع تقنيات الحشو الحرارية إلا أنها تتقلص عند التصلب وقابلة للإنحلال

(caste llucci ,2005)

**المعاجين الحاشية ذات الأساس الراتنجي Resin-Based Sealers**

إن المعاجين الراتنجية عبارة عن متماثرات مكونة من مجموعة من الجزيئات الكبيرة تعتمد على تكرار الإيزوبرين (isoprene) وحيد تماثر monomer ولها خاصية الإرتباط وقد توفرت منذ سنوات ولكنها بقيت أقل شيوعاً من أكسيد الزنك والأوجينول (chandler, 2010)، وتقسم هذه المعاجين حسب تركيبها إلى قسمين رئيسيين :

معاجين راتنجية ذات أساس الإيبوكسي.

معاجين راتنجية ذات أساس الميتاكريلات.

المعاجين الحاشية ذات أساس الإيبوكسي تشتهر هذه المواد بقدرتها على الإلتصاق بالجدران العاجية القنوية ويمكن أن تطبق بشكل مفرد ضمن الألفية المحضرة لما تمتلكه من قابلية الإنسياب الجيد وزمن عمل كافي.

(CAVENAGO ET AL,2012)

من هذه المعاجين (META-ADSEAL) (AH26-AHPLUS)

معاجين الحشو ذات الأساس من سيليكات الكالسيوم المعدنية (MTA- calcium silicate sealer) :

ناقشت العديد من الدراسات مزاياء مادة ال (MTA) فهي مادة متقبلة حيوياً، ظليلة على الأشعة ولها قدرة عالية على منع التسرب المجهرى وأيضاً ذات فعالية مضادة للجراثيم وأيضاً لها القدرة على الارتباط الكيميائي مع جدران السن (M.Fridland et al,2005)

كما أن ترطيب هذه المادة يمكن أن يعزز من قوتها كما أشار معظم الباحثين على أن ال MTA ذات قدرة على الانحلال منخفضة ويمكن أن تتحلل على المدى الطويل في بيئات منخفضة (S.Nandini,V et al,2010).

تتشابه هذه الإسمنتات مع إسمنت بورتلاند (PORTLAND) من حيث إحتوائها بعض المكونات المائية خصوصاً السيليكات ثنائية وثلاثية الكالسيوم (CAMILLERI & PITTFORD 2006).

إن البيئة الأساسية لهذه الإسمنتات هي زمن التصلب الطويل والصعوبة في إزالتها من القناة الجذرية لأنها ذات طبيعة قلوية وقد تتفاعل مع المواد الكيميائية وتسبب تداخلات سيئة

من هذه المعاجين (MTA FILLAPEX) المستخدم في الدراسة الحالية، والذي يتركب من:

base paste: salicylate resin < natural resin, calcium tungstate

Catalyst paste : diluting resin , mineral trioxide aggregate pigments

حتى الآن الأبحاث والدراسات التي أجريت لتقييم القدرة على إعادة المعالجة لمعاجين سيليكات الكالسيوم أو ثلاثي الأكاسيد المعدنية ما زالت قليلة رغم أن المادة تستخدم بشكل جيد وذات استجابات متنوعة.

لذلك أجريت هذه الدراسة لتحديد نوع المحل الذي يمكن إستخدامه لإزالة هذه المعاجين الحاشية بالإضافة إلى نوع الأدوات المستخدمة وتحديد الزمن اللازم لذلك.

## 2- هدف البحث:

تقييم فعالية نوعين من المواد الحالة لمعاجين الحشو القنوي ذات أساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية (MTA البيضاء، MTA Fillapex sealer)

تحديد الزمن اللازم لإزالة المعاجين الحاشية ذات أساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية ( MTA البيضاء، MTA Fillapex Sealer) باستخدام نوعين من المحلات.

## 3- مواد وطرائق البحث:

عينة البحث:

تألفت عينة البحث من (40) سناً مفرداً وحيد القناة، خال من الشذوذات التشريحية، مستقيم القناة (انحناء أقل من 10 درجات) خال من النخور والتصدعات والكسور التاجية أو الجذرية، لا يعاني من امتصاصات داخلية أو خارجية تم توزيع العينة حسب التالي:

تقسم العينة إلى مجموعتين تحوي كل مجموعة (20) سناً:

\_ المجموعة الأولى يتم حشوها بـ MTA Fillapex sealer

\_ المجموعة الثانية يتم حشوها بـ MTA البيضاء

قسمت كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين في كل منها (10) أسنان:

- المجموعة الأولى يطبق فيها زيت البرتقال

- المجموعة الثانية يطبق فيها حمض كلور الماء 17%

مع استخدام نظام Protaper Retreatment system

الأدوات والمواد المستخدمة:

-قبضة توربين (W&H, Austria)

-قبضة ميكروتور (NSK, Japan)

-مبارد (K) ومبارد (H) متعددة القياسات (Mani, Japan)

-سيرنج إرواء 5 مل (صناعة محلية)

-مكتثات يدوية (قياسات مختلفة) (Mani, Japan)

أقماع ورقية (Rogin, China)

-مبارد تحضير آلي Protaper (Dentsply, USA)

- مبارد إعادة معالجة لبية آلية Protaper Rotary Retreatment (Dentsply, USA)

\_ محلول الكلورامين 5% سائل مطهر لحفظ الأسنان المقلوعة ومنع تغيير صفات النسيج السننية (Van et al., 2010)

\_ MTA البيضاء

مادة حشو MTA Fillapex Sealer (Angelus, Brazil)

\_ أقماع كوتابيركا protaper gold confirm fit (Dentsply, USA)

\_ أقماع ورقية (Rogin, China)

\_ اسمنت زجاجي شاردي

\_ EDTA gel (Metabiomed, South Korea)

\_ هيبوكلوريت الصوديوم 5,25% شهاكلور (شهباميد، سوريا)

\_ المواد الحالة:

\_ حمض كلور الماء 17%

\_ زيت البرتقال (Cerkamed, Poland) Orange Guttane


طريقة إنجاز البحث:

غسلت الأسنان جيداً بالماء الجاري وباستخدام فرشاة الأسنان ثم حفظت لمدة اسبوع في محلول الكلورامين 0,5% ووضعت

في عبوات تحوي الماء المقطر مع استبدال الماء المقطر اسبوعياً حتى اكتمال عدد العينة

\_ أجريت صور شعاعية للأسنان للتأكد من أن الأسنان وحيدته القناة ومن سلامة القناة الجذرية

-حضرت حفر الوصول وتم تحديد الطول العامل بإدخال مبرد (K) File (15) وعند نفوذه من الثقبه الذروية تم إنقاص (1ملم) للحصول على الطول العامل  
تم تحضير أفنية الأسنان باستخدام نظام التحضير الآلي (Protaper) وكان المبرد النهائي المستخدم في التحضير هو F2 بقياس ذروي #25 واستدقاق 8%.  
ثم قسمت العينة عشوائياً إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من (20) سنا تم حشو أسنان المجموعة الأولى بطريقة التكتيف الجانبي (استخدمت أقماع كوتابيركا رئيسية بقياس F2 مع تكتيف الاقماع الثانوية وذلك في جميع اسنان المجموعة) مع استخدام معجون الحشو (MTA Fillapex , sealer)  
-أما المجموعة الثانية فقد أجري الحشو بالطريقة السابقة مع استخدام معجون الحشو (MTA) البيضاء  
\_ختمت فوهات الأفنية لكلا المجموعتين بالاسمنت الزجاجي الشاردي  
\_تم مسح الأسنان باستخدام التصوير المقطعي المحوسب بواسطة جهاز Carestream 9300 بالاعدادات التالية: سماكة المقطع 90 ميكرون بحقل رؤية (FoV) 5×5 Field of view سم، واعدادات طاقة 84kV و 8.0 mA بزمن 20 ثانية.  
(الشكل 1)، ثم حفظت الأسنان لمدة شهر لتصلب مادة الحشو



الشكل رقم (1): يظهر فيه صور شعاعية بالتصوير المقطعي المحوسب للعينات المدروسة بعد الحشو القنوي.  
A: صورة بمقطع اكليبي لمادة MTA Fillapex ، B: صورة بمقطع عرضي لمادة MTA Fillapex ، C: صورة بمقطع اكليبي لمادة MTA البيضاء ، D: صورة بمقطع عرضي لمادة MTA البيضاء .


بعد ذلك قسمت كل مجموعة رئيسية عشوائياً إلى مجموعتين فرعيتين وفقاً للمادة المحللة المستخدمة:  
- مجموعة (1) طبق فيها زيت البرتقال كمادة حالة لمعجون الحشو ثم تم التفريغ باستخدام نظام (Protaper Retreatment System)  
- مجموعة (2) طبق فيها حمض كلور الماء 17% كمادة محللة للمعجون الحاشي مع استخدام النظام السابق للتفريغ أيضاً.  
حتى الوصول إلى الطول العامل النظامي المحدد سابقاً مع ضبط الوقت اللازم للتفريغ بالدقائق  
بعد انتهاء تفريغ كل أسنان العينة تم مسح الأسنان باستخدام التصوير المقطعي المحوسب وأجريت المقارنة بين المجموعات باستخدام طريقة واحدة لتقييم التباين لبقايا مادة الحشو في جدران الأفنية الجذرية باستخدام  
T test student (P=0,5)

**تقييم بقايا مادة الحشو:**

لتقييم بقايا مادة الحشو القنوية تم حساب نسبة الإزالة المئوية لمادة الحشو القنوية وفق الصيغة الرياضية التالية:

$$\text{نسبة الإزالة المئوية لمادة الحشو القنوية} = \frac{(a - b) \times 100}{a}$$

حيث: **a**: كمية مادة الحشو في القناة الجذرية قبل محاولة الإزالة (ملم<sup>3</sup>)، **b**: كمية مادة الحشو المتبقية في القناة الجذرية بعد محاولة الإزالة (ملم<sup>3</sup>).




الشكل رقم (2): يظهر فيه صور شعاعية بالتصوير المقطعي المحوسب للعينات المدروسة بعد محاولة الإزالة. E و F: صورة بمقطع اكليلي لمادة MTA Fillapex، G و H: صورة بمقطع اكليلي لمادة MTA البيضاء.

-النتائج والتحليل الإحصائية:


أولاً- نتائج الإحصاء الوصفي

الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)				النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية				المجموعة
الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحد الأعلى	الحد الأدنى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحد الأعلى	الحد الأدنى	



1.003	3.55	5.50	2.35	10.812	15.97	35.0	0	الأولى ( MTA Fillapex ) مع محل زيت البرتقال)
1.053	3.12	5.10	1.55	15.090	12.01	38.9	0	الثانية ( MTA Fillapex ) مع محل حمض كلور الماء)
0.912	3.27	5.00	2.35	15.297	13.44	35.7	0	الثالثة ( MTA ) البيضاء مع محل زيت البرتقال)
0.901	2.89	4.20	1.30	8.590	10.55	29.4	0	الرابعة ( MTA ) البيضاء مع محل حمض كلور الماء)

### النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية



النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية	الحد الأدنى	الحد الأعلى	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري
المجموعة الأولى	0	35	15.97	10.8121
المجموعة الثانية	0	38.9	12.01	15.0901
المجموعة الثالثة	0	35.7	13.44	15.2976
المجموعة الرابعة	0	29.4	10.55	8.5901

### ثانياً- نتائج الإحصاء التحليلي

1- المقارنة بين مجموعة (MTA Fillapex) ومجموعة (MTA البيضاء) من حيث النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية (بغض النظر عن المحل)

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% (P دالة عند 0.05 أو أقل)
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.618)

متوسط الخطأ المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	Type of Sealer
2.8928	12.9370	13.99	20	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية MTA Fillapex
2.7203	12.1655	11.99	20	البيضاء MTA
Independent Samples Test				
t-test for Equality of Means				
فرق الخطأ المعياري	فرق المتوسطات	P Value	درجات الحرية	t
3.9709	1.99	0.618	38	0.502

لوحظ أن النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية لدى استخدام مادة MTA أقل من النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية (MTA (FILLAPEX مع عدم وجود دلالة إحصائية بين المادتين.

2- المقارنة بين مجموعة (MTA Fillapex) ومجموعة (MTA البيضاء) من حيث الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بغض النظر عن المحل)

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% (P دالة عند 0.05 أو أقل)
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.409)

	Type of Sealer	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الخطأ المعياري
الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)	MTA Fillapex	20	3.33	1.02539	.229290
	MTA البيضاء	20	3.08	.904230	.202190
<b>Independent Samples Test</b>					
<b>t-test for Equality of Means</b>					
الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)	t	درجات الحرية	P Value	فرق المتوسطات	فرق الخطأ المعياري
	.8360	38	.4090	.250	.305700

لوحظ أن الوقت اللازم لإزالة مادة MTA البيضاء أقل من الوقت اللازم لإزالة مادة MTA FILLAPEX مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المادتين.

3- المقارنة بين زيت البرتقال وحمض كلور الماء من حيث الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية في مجموعة (MTA Fillapex)

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% (P دالة عند 0.05 أو أقل)
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.365)

	نوع المحل	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	متوسط الخطأ المعياري
الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)	زيت البرتقال	10	3.55	1.00366	0.31739
	حمض كلور الماء	10	3.12	1.05384	0.33325
<b>Independent Samples Test</b>					
<b>t-test for Equality of Means</b>					
الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)	t	درجات الحرية	P Value	فرق المتوسطات	فرق الخطأ المعياري
	.9300	18	.3650	.420	.460210

وجد أن استخدام حمض كلور الماء كمحل لمادة MTA FILLAPEX يحتاج وقت أقل من زيت البرتقال مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية.

4- المقارنة بين زيت البرتقال وحمض كلور من حيث النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية في مجموعة ( MTA )  
(Fillapex)

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% ( P دالة عند 0.05 أو أقل )
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.509)

متوسط الخطأ المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	نوع المحل	
3.4191	10.8121	15.97	10	زيت البرتقال	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
4.7719	15.0901	12.01	10	حمض كلور الماء	
Independent Samples Test					
t-test for Equality of Means					
فرق الخطأ المعياري	فرق المتوسطات	P Value	درجات الحرية	t	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
5.8704	3.96	.5090	18	.6750	

لوحظ أن النسبة المئوية للمواد الحاشية المتبقة لدى استخدام حمض كلور الماء كملء لمادة MTA FILLAPEX أقل من زيت البرتقال كملء لنفس المادة، مع عدم وجود دلالة إحصائية.

5- المقارنة بين زيت البرتقال وحمض كلور من حيث الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية في مجموعة ( MTA البيضاء )

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% ( P دالة عند 0.05 أو أقل )
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.357)

متوسط الخطأ المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	نوع المحل	
0.28853	0.91242	3.27	10	زيت البرتقال	الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)
0.28498	0.90117	2.89	10	حمض كلور الماء	
Independent Samples Test					
t-test for Equality of Means					
فرق الخطأ المعياري	فرق المتوسطات	P Value	درجات الحرية	t	الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)
.405540	.380	.3570	18	.9440	

لوحظ أن حمض كلور الماء كملء لمادة MTA يحتاج لوقت أقل من زيت البرتقال مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية.

6- المقارنة بين زيت البرتقال وحمض كلور من حيث النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية في مجموعة ( MTA البيضاء )

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% ( P دالة عند 0.05 أو أقل )
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية (P=0.610)

متوسط الخطأ المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	نوع المحل	
4.8375	15.2976	13.44	10	زيت البرتقال	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
2.7164	8.5901	10.55	10	حمض كلور الماء	
Independent Samples Test					
t-test for Equality of Means					
فرق الخطأ المعياري	فرق المتوسطات	P Value	درجات الحرية	t	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
5.5480	2.89	.6100	14.162	.5210	

لوحظ أن النسبة المئوية للمادة الحاشية المتبقية لدى استخدام حمض كلور الماء كمادة حالة أقل من زيت البرتقال كمادة حالة للمادة ذاتها.

#### 7- المقارنة بين زيت البرتقال وحمض كلور من حيث الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية و من حيث النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية بغض النظر عن طبيعة المادة الحاشية

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار T Test للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test)
- مستوى الدلالة: 95% ( P دالة عند 0.05 أو أقل)
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية ( $P > 0.05$ )

متوسط الخطأ المعياري	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	نوع المحل	
2.8975	12.9580	14.70	20	زيت البرتقال	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
2.6775	11.9740	11.28	20	حمض كلور الماء	
0.21117	0.94438	3.41	20	زيت البرتقال	الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)
0.21506	0.96179	3.00	20	حمض كلور الماء	
t-test for Equality of Means					
فرق الخطأ المعياري	فرق المتوسطات	P Value	درجات الحرية	t	النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية
3.9452	3.42	0.391	38	0.868	
0.30140	0.40	0.186	38	1.345	الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)

#### 8- المقارنة بين المجموعات الأربع بشكل عام من حيث الوقت اللازم لإزالة المادة الحاشية و من حيث النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية

- الاختبار الإحصائي المعتمد: اختبار ANOVA لمقارنة المتوسطات بين المجموعات
- مستوى الدلالة: 95% ( P دالة عند 0.05 أو أقل)
- النتيجة: لا توجد دلالة إحصائية ( $P > 0.05$ )

		العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	الحد الأدنى	الحد الأعلى 35.0
النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية	المجموعة الأولى	10	15.97	10.8121	3.4191	0.0	
	المجموعة الثانية	10	12.01	15.0901	4.7719	0.0	38.9
	المجموعة الثالثة	10	13.44	15.2976	4.8375	0.0	35.7
	المجموعة الرابعة	10	10.55	8.5901	2.7164	0.0	29.4
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>12.99</b>	<b>12.4362</b>	<b>1.9663</b>	<b>0.0</b>	<b>38.9</b>
الوقت الازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)	المجموعة الأولى	10	3.55	1.00366	0.31739	2.35	5.50
	المجموعة الثانية	10	3.12	1.05384	0.33325	1.55	5.10
	المجموعة الثالثة	10	3.27	0.91242	0.28853	2.35	5.00
	المجموعة الرابعة	10	2.89	0.90117	0.28498	1.30	4.20
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>3.20</b>	<b>0.96297</b>	<b>0.15226</b>	<b>1.30</b>	<b>5.50</b>
<b>ANOVA</b>							
		مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	F المعامل	P Value	
النسبة المئوية لبقايا المادة الحاشية		159.969	3	53.323	0.327	0.806	
الوقت الازم لإزالة المادة الحاشية (بالدقيقة)		2.302	3	0.767	0.816	0.494	

## 5- المناقشة:

إن إزالة المعاجين الحاشية ذات الأساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية (MTA) هو مفهوم أدخل حديثاً وناقشه عدد قليل من الباحثين، وقد لوحظ أن استخدام المبرد NITI الآلية والأدوات فوق الصوتية لم تحقق نتائج مهمة في إزالة معاجين (MTA) من سطح الأسنان.

(saghiri et al, 2013)

وقد تمت الإشارة إلى أن البيئة الحمضية تؤثر على قدرة الختم لهذه الإسمنتات، وبالتالي فقد اقترح الباحثون أنه من خلال تقليل صلابة معاجين (MTA) عن طريق إنخفاض (PH) البيئة يؤدي إلى انحلال المعاجين وتسهيل إنتزاعها من الأفنية الجذرية.

(saghiri et al, 2013)

في هذه الدراسة إختبرنا المحلات الكيميائية (زيت البرتقال، حمض كلور الماء بتركيز 17% لتقييم قدرتها على إزالة معاجين الحشو (MTA Fillapex، MTA البيضاء)

حيث كما أشار الباحثون إلى أن المواد الحامضية تسبب تفكك بنية (MTA) نظراً لطبيعتها القلوية، وقد تم إجراء هذه الدراسة وفقاً للدراسات السابقة (obeid et nagy, 2015) وقد أظهرت نتائج الدراسة التجريبية المخبرية أن المحاليل الحامضية لها القدرة على تحليل الإسمنتات ذات الأساس من (MTA) بشكل كبير.

تتفق هذه النتيجة مع الدراسات التي أجريت سابقا كدراسة saghiri والتي ذكرت أن استخدام محاليل منخفضة (PH) الباهاء تقلل بشكل كبير من صلابة السطح لاسمنت بورتلاند أيضا.

ذكر shribani أن حمض الكربونيك يمكن أن يقلل من صلابة سطح (MTA) كما ذكر Shojaee وزملاؤه أن لإنخفاض قيمة (PH) لحمض الهيدروكلوريك (PH: 1.8) بالمقارنة مع حمض الأستيك (PH:3.5) دلالة واضحة في زيادة التأثير على صلابة السطح لل (MTA). (Shojaee et at, 2016)

كما لوحظ من خلال نتائج الدراسة أن حمض كلور الماء بنسبة 17% له فعالية أكثر من زيت البرتقال في إزالة كلا المعجونين (MTA,MTA FILLAPEX) وقد كان الفرق قليلا بين المحلولين وليس له أية دلالة إحصائية) السبب المحتمل يتعلق بدرجة الـ PH

تتوافق هذه النتائج مع كل من nagy و shribani وتختلف مع دراسة nandini وزملاؤه حيث ذكرو أن حمض الكربونيك، كمحلول حمضي ضعيف كان قادرا على حل مجموعة (MTA) بنجاح، هؤلاء الباحثين قامو بتقييم صلابة السطح فقط لعينات من مادة الـ (MTA) بينما في الدراسة الحالية كانت أكثر شمولية من الطبقات السطحية. (Nandini S et al. 2010)

أيضا تبين من خلال الدراسة أن الوقت الازم لأیضا تبين من خلال الدراسة أن الوقت الازم لإزالة مادة (MTA) البيضاء أقل من الوقت الازم لإزالة (MTA FILLAPEX) من الأفتنية الجذرية وذلك بإستخدام أداة (retreatment protaper) الآلي الخاص بإعادة المعالجة ويعود السبب إلى أن تركيب مادة (MTA) وهي عبارة عن أكاسيد معدنية فقط بينما يدخل في تركيب (MTA FILLAPEX) مواد راتنجية (salicylate resin) تزيد من إرتباطها مع الجدران العاجية وهذا يتوافق مع دراسة Dixon و watts (Dixon S et al. 2017) (Watts et al. 2018)

حيث أكنو في أبحاثهم أن الزمن الازم لإزالة (MTA) من القناة الجذرية أقل مما لو استخدم معاجين حشو أخرى مثل (MTA FILLAPEX , TUBLI SEAL , REAL SEAL).

#### 6- الاستنتاجات:

- 1- إن استخدام حمض كلور الماء بنسبة 17% كمادة حالة لإزالة المعاجين الحاشية ذات الأساس من ثلاثي الأكاسيد المعدنية له تأثير فعال أكثر من زيت البرتقال.
  - 2- تأثير حمض كلور الماء 17% على مادة MTA البيضاء أكثر فعالية من مادة MTA FILLAPEX.
  - 3- لابد من استخدام مبرد آلية (rotary) مع المواد الحالة عند الحاجة لإزالة المعاجين الحاشية ذات الأساس من ثلاثي الأكاسيد من الأفتنية الجذرية لتفريغ أكبر قدر ممكن من المادة الحاشية وبوقت أقل.
- 7- التوصيات والمقترحات:

- 1- نوصي باستخدام أنظمة التحضير الآلي الخاص بإعادة المعالجة عند الحاجة لإزالة الحشوات من معاجين (MTA).
- 2- نوصي باستخدام المحلات الحامضية مثل حمض كلور الماء وزيت البرتقال عند الحاجة لإزالة المادة الحاشية ذات الأساس من (MTA).

## 8- المراجع:

- 1- Ward JR, Parashos P, Messer HH: Evaluation of an ultrasonic technique to remove fractured rotary nickel–titanium endodontic instruments from root canals: clinical cases, *J Endod* 29:11, pp. 764–767, 2003.
- 2- Castellucci A: L'uso del mineral trioxide aggregate in endodonzia clinica e chirurgica, *L'informatore Endodontico* 6:3, pp. 34–45, 2003.
- 3- Torabinejad, M. et al . *Survival of intentionally replanted teeth and implant–supported single crowns: a systematic review.* J Endod 2015
- 4- Chong, BS Introduction & overview. In: Harty's endodontics Chong BS, editors. Harty's endodontics in clinical practice 6th ed. Churchill Livingstone Elsevier. 2010;1–6
- 5- Naser S and Al-Zaka I *Push–out bond strength of different root canal obturation.* J Bagh Coll Dentistry, 2013;25(1):14–20.
- 6- William T Johnson James C and Kulild M. *Obturation of the cleaned and shaped root canal system.* In: Stephen Cohen Kenneth M. Hargreaves, Pathway of the Pulp. 10<sup>th</sup> ed. St. Louis, Missouri, Mosby Elsevier. 2011,349–388.
- 7- Wong R. *Conventional endodontic failure and retreatment.* Dent Clin North Am 2004;48:265–89
- 8- Cohen, S. Burns, R.C. Pathways Of The Pulp. 8Rd . Ed., St. Louis, Mosby Inc. 2002;
- 9- Cohen S, Hargreaves K. Pathways of the Pulp; 10th Ed, Mosby 2011.
- 10-Mollo, A. Botti, G. Prinicipi Goldoni, N. *Efficacy of two Ni–Ti systems and hand files for removing gutta–percha from root canals.* IntEndod J 2012;45:1–6.
- 11-Vale, Ms. Santos Moreno, M. Silva, P.M.F. Botelho, T.C.F. Endodontic filling removal procedure: an ex vivo comparative study between two rotary techniques. Braz Oral Res., (São Paulo) 2013 Nov–Dec;27(6):478–83
- 12-Torabinejad, M. Corr, R. Handsydes, R. Shabahang, S. *Outcomes of nonsurgical retreatment and endodontic surgery; a systematic review.* J Endod 2009;35:930–937
- 13-Kvist T, Reit C. *Results of endodontic retreatment: a randomized clinical study comparing surgical and nonsurgical procedures.* J Endod 1999;25:814–817

- 14-Wong R. *Conventional endodontic failure and retreatment*. Dent Clin North Am 2004;48:265–89
- 15-Preto R. In vitro study of effect of solvent on root canal retreatment. Braz Dent J. 2002; 13: 1–3.
- 16-Khatavkar R & Hegde V. Current concepts in gutta-percha removal for retreatment. Part I&II. Dental Tribune; April–September 2010.
- 17-An Association of Endodontists: Appropriateness of care and quality assurance guidelines. Chicago: The association. 1994.
- 18-Himel T and DiFiore P .*Obturation of root canal systems*. American Association of Endodontists, 2009.
- 19-Kolokuris I Avanitoyannis I Robinson C and Blansllard JM. *Effect of moisture and aging on gutta-percha*. J Endad. 1992, 18:583.
- 20-Cavenago BC .Duarte MA, Ordinola-zapata R, Marciano MA, carpio-perochena AE, Bramante CM. Interfacial adaptation of an epoxy-resin sealer and a self-etch sealer to root canal dentin using the System B or the single cone technique .Braz Dent J 2012;23:205–211.
- 21-S.Nandini,V.Natanasabapathy,and S.Shivanna, Effect of vari ous chemicals as solvents on the dissolution of set white mineral trioxide aggregate :an in vitro study ,journal of Endodontics vol 36,no.1,pp.135–138,2010.
- 22-M.Fridland and R.Rosado,MTA solubility:a long term study Journal of Endodontics ,voln.31,no.5,pp,376–379,2005.