

## دراسة مقارنة قوة ارتباط الحاصرات المعدنية والخزفية مع الميناء بعد تبييض الأسنان باستخدام تقنيته تهيئة مختلفتين

تهاني عبد المعين شب \* حسان فرح \*\*

(الإيداع: 19 كانون الثاني 2024 ، القبول: 17 آذار 2024)

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير التبييض في العيادات السنوية على قوة الارتباط المقاومة للقص لكل من الحاصرات التقييمية الخزفية والمعدنية المصنوعة بمادة الراتنج المركب بعد التبييض مباشرة ومقارنة SBSs الخاصة بهم وذلك بعد تهيئة سطح الميناء بحمض الفوسفور أو الليزر بالإضافة إلى قياس مشعر بقايا المادة اللاصقة ARI على الحاصرات بعد فشل الارتباط تألفت العينة من 80 ضاحك علوي قسمت عشوائياً إلى ثمان مجموعات في كل مجموعة عشر أسنان كالتالي: المجموعات (1-3-5-7) غير خاضعة للتبييض ثم اللصاق مباشرة المجموعات (2-4-6-8) التي خضعت للتبييض ثم اللصاق بعد 24 ساعة من إجراء التبييض ، تم الصاق الحاصرات المعدنية بالراتنج المركب في المجموعات (1-2-5-6) والحاصرات الخزفية في المجموعات (3-4-7-8) من ثم تم إنجاز اختبار قوة الارتباط المقاومة للقص Shear Bond Strength (SBS) على العينات بواسطة جهاز الاختبارات الميكانيكية ثم تم فحص مشعر بقايا المادة اللاصقة Adhesive Remnant Index (ARI) بعد نزح الحاصرات تم تحليل البيانات احصائي . توجد اختلافات هامة ل (SBS)  $P < 0.05$  بين مجموعات التجربة حيث بلغ متوسط قوة الارتباط في الدراسة الحالية امتلاك المجموعة الثالثة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية أعلى قيمة قوة ارتباط حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $1.18 \pm 7.85$  ميغاباسكال . تلتها المجموعة الرابعة الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.90 \pm 7.56$  ميغاباسكال تلتها المجموعة السابعة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.93 \pm 7.50$  ميغاباسكال . تلتها الأولى غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $1.18 \pm 7.13$  ميغاباسكال. تلتها الثامنة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.37 \pm 7.02$  ميغاباسكال تلتها الثانية الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.96 \pm 6.96$  ميغاباسكال. تلتها الخامسة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.84 \pm 6.78$  ميغاباسكال. تلتها المجموعة السادسة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية اقل قوة ارتباط حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.52 \pm 5.16$  ميغاباسكال توجد فروق دالة احصائية في متوسطات متغير قوة الارتباط المقاومة للقص بين اثنين على الأقل من المجموعات الثمانية مع تقييم نمط الفشل بالنسبة للمتغير ARI عند ميناء -مادة لاصقة لا توجد فروق دالة احصائية في متوسطات مقدار درجة اللصاق المتبقي على الحاصرة عند مقارنة المجموعات الثمانية . إن إجراء الصاق الحاصرات الخزفية بمادة الراتنج المركب بعد تطبيق التبييض داخل العيادة مباشرة يعطي قوة ارتباط مقبولة سريرياً ، استخدام الحاصرات الخزفية بدل الحاصرات المعدنية بعد التبييض يعطي قوة ارتباط أكبر ، إن تطبيق التخریش باستخدام الليزر بعد التبييض يعطي قوة الارتباط أكبر من استخدام الحمض

**الكلمات مفتاحية:** الحاصرات، اللصاق، التبييض، حمض الفوسفور، الليزر .

\* طالبة دراسات عليا – قسم تقويم الأسنان والفكين – كلية طب الأسنان – جامعة حماه

\*\* مدرس في قسم تقويم الأسنان والفكين – كلية طب الأسنان – جامعة حماه

## A Comparative Study of the Bonding Strength of Metal and Ceramic Brackets with Enamel after Teeth Whitening Using Two Different Preparation Techniques

Tahani abdul moein shab \*

Dr.Hassan Farah\*\*

(Received: 19 January 2024 , Accepted: 17 March 2024)

### Abstract :

This study aims to evaluate the effect of bleaching in dental clinics on the shear-resistant bond strength of both ceramic and metal orthodontic brackets bonded with composite resin immediately after bleaching and to compare their SBSs after preparing the enamel surface with phosphorous acid or laser, in addition to measuring the adhesive residue index (ARI) on the brackets. After a link failure .

The sample consisted of 80 upper premolars, which were randomly divided into eight groups with ten teeth in each group, as follows: Groups (1-3-5-7) were not subjected to bleaching and then bonding immediately. Groups (2-4-6-8) were subject to bleaching and then bonding after 24 hours after the bleaching procedure, the metal brackets were adhered to the composite resin in groups (1-2-5-6) and the ceramic brackets in groups (3-4-7-8), and then a shear bond strength (SBS) Shear Bond test was completed. Strength of the samples using a mechanical testing device, then the Adhesive Remnant Index (ARI) was checked after removing the brackets. The data was analyzed statistically.

Results: There are significant differences of  $P < 0.05$  (SBS) between the experimental groups, as the average bond strength in the current study was. The third group, which was not subjected to bleaching and laser etching and then glued the ceramic brackets, had the highest bond strength value, as the average shear-resistant bond strength was  $7.85 \pm 1.18$  MPa. With an evaluation of the failure mode for the variable ARI at the port – adhesive

There are no statistically significant differences in the average amount of adhesive remaining on the bracket when comparing the eight groups

Conclusion: The procedure of bonding ceramic brackets with composite resin directly after applying bleaching in the clinic gives a clinically acceptable bond strength.

Using ceramic brackets instead of metal brackets after bleaching gives greater bond strength

Applying laser etching after bleaching gives greater bond strength than using acid

**Keywords:** Brackets., adhesives, bleaching, phosphoric acid, laser

\*Postgraduate Student (Master Degree)–Department–Faculty of DentistryHama University.

\*\*Assistant Professor in The Department of Orthodontics–Faculty of Dentistry–Hama University.

## 1. المقدمة Introduction

أصبح تغير لون الأسنان في الآونة الأخيرة مشكلة كبيرة على كافة الأصعدة في المجتمع وللتغلب على هذه المشكلة اعتبر التبييض هو الحل الأفضل لذلك لأنه عندما يتم انجازه لا يشمل الكثير من البنية السنية بالإضافة الى أنه يعطي تطور جمالي هام في مظهر الأسنان، يستخدم في عملية التبييض مواد متنوعة تم قبولها بين أطباء الأسنان ومرضاها كمواد تبييض آمنة وبسيطة وفعالة وذات نتائج متوقعة Leonard RH Jr et al,2001

لكن التبييض الخارجي ضمن العيادة هو الأشيع استخداما لأنه يعطي نتائج فورية بجلسة واحدة Patusco VC et al,2009 يستخدم التبييض ضمن العيادة عند المرضى الذين ليس لديهم الوقت الكافي للقيام بالتبييض المنزلي وكذلك للمرضى الذين لا يتقبلون وضع قوالب التبييض لشعورهم إما بحس الاقياء أو الإحساس بطعم هلام التبييض غير المرغوب لديهم Barghi 1998

يمكن أن تحدث تغيرات نسيجية في سطح الميناء الخاضعة للتبييض وبنيتها بسبب تطبيق البيروكسيد تتضمن: غؤورات قليلة العمق-زيادة مسامية-تآكل خفيف Burgmaier et al, 2002

ورغم حقيقة أن التبييض لا يسبب عيوباً سطحية مرئية إلا أن بعض الدراسات بينت حدوث تغيرات مجهرية في النسيج السنية الصلبة نتيجة تطبيق عوامل التبييض بتركيز عالية Dahl et pallesten, 2003 ولأن أغلب مرضى التقويم ينتمون الى الفئات العمرية الشابة كان لابد من الاهتمام بتأثير التبييض على اجراء التقويم Hintz JK et al,2001

لكن التبييض يتعارض مع قوة ارتباط الحاصرات Mullins JM et al,2009 يمكن تعريف الالتصاق على أنه مجموع القوى الكيميائية والفيزيائية التي تمثل التجاذب الجزيئي بين المواد المتلامسة بشكل وثيق ويعبر عن مقاومة قوى الانفصال (Samantha et al., 2017)

يعتبر ربط الحاصرات هو المرحلة الأكثر حساسية في علاج تقويم الأسنان كما تشير الدلائل إلى أن القوة الرابطة للحاصرات في تقويم الأسنان يجب أن تتحمل من أجل التمكن من مقاومة قوى تقويم الأسنان والقوى الوظيفية والمضغ في البيئة السريرية بنجاح علاوة على ذلك يجب أن تكون القوة الرابطة منخفضة بما يكفي لعدم إتلاف الميناء أثناء نزع الترابط ( Imani et al., 2020)

يعد تكييف الميناء ضرورياً للحصول على تضاريس سطحية قادرة على الاحتفاظ بالأسمت بالإضافة إلى حقيقة أن سطح الميناء يفقد خصائصه بمرور الوقت لأنه يتفاعل مع الأيونات والجزيئات المختلفة الموجودة في اللعاب ( Buonocore, 1955)

يعد حمض الفوسفور هو مكيف سطح الميناء الأكثر استخداماً (Uysal et al., 2008) أصبح تخريش الميناء بالليزر جذاباً في السنوات الأخيرة حيث تم استخدام العديد من أنظمة الليزر لتخريش سطح الميناء خاصة في ممارسة تقويم الأسنان حيث ان أنظمة الليزر قد تزيل طبقة اللطاخة بالإضافة الى أنه إجراء سهل الاستخدام وظهور أسطح الميناء المقاومة للأحماض بعد التخريش بالليزر(Oskoe et al., 2012)

### أهم الدراسات التي تحرت تأثير التبييض على الالتصاق بالـ RMGIC :

دراسة ميشيلا بوكوزي Michela Boccuzzi وزملائه 2023 تأثير علاجات التبييض على التصاق الحاصرات التقويمية: مراجعة منهجية ، تم فحص مجموعة مؤلفة من 8689 مقالة واستوفت 11 دراسة معايير الاشتمال في هذه المراجعة المنهجية تم تحليل 1000 سن من أصل بشري وبشري لمعرفة قوة رابطة القص (SBS) للحاصرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك بعد علاجات التبييض قام جميع المؤلفين بتقسيم المجموعات إلى مجموعات فرعية مختلفة باستخدام عوامل تبييض مختلفة وبتراكيز مختلفة سمحت قيمة SBS بإثبات ضرورة تأخير ربط الحاصرات لمدة أسبوعين بعد علاج التبييض وتحسينها عند استخدام مضادات الأكسدة

دراسة M Rahul وزملائه 2017 تأثيرات عوامل التبييض المنزلية و العيادة على قوة رابطة القص للحاصرات المعدنية والسيراميك والمركبة بالمينا تم استخدام ما مجموعه 96 من أسنان الضواحك السفلية البشرية في هذه الدراسة تم استخدام ستة أسنان للدراسة المجهرية الإلكترونية بينما تم تقسيم التسعين المتبقية إلى ثلاث مجموعات متساوي تم تقسيم كل مجموعة إلى ثلاث مجموعات فرعية مع عشر عينات لكل منها تم استخدام ثلاثة بروتوكولات في مجموعة التبييض في المنزل (ن = 30) تم تطبيق عامل التبييض (10% بيروكسيد الكرياميد) على الأسنان يوميًا لمدة 14 يومًا وتركها لمدة 8 ساعات كل يوم تمت معالجة الأسنان في المجموعة الموجودة في العيادة (ن = 30) مرتين في أيام متتالية باستخدام Opalescent Boost PF (40) (بيروكسيد الهيدروجين بعد التبييض تم تخزين العينات في الماء المقطر لمدة يوم واحد قبل الترابط تم إجراء اختبار SBS على جميع الأسنان باستخدام آلة الاختبار العالمية Instron أشار تحليل التباين إلى وجود فرق كبير ( $P < 0.005$ ) بين المجموعات تم عرض الحد الأقصى لـ SBS بواسطة الحاصرات الخزفية في المجموعة الضابطة (Ib) وتم إظهار الحد الأدنى بواسطة الحاصرات المركبة للمجموعة المبيضة داخل العيادة (IIIC) أظهرت النتائج أن التبييض في المنزل لم يؤثر على SBS بشكل كبير في حين أن التبييض في العيادة قلل من SBS من المعدن والخزف و الحاصرات المركبة بشكل كبير يفضل استخدام الحاصرات المعدنية أو الخزفية بدلاً من الحاصرات المركبة للربط لمدة 24 ساعة بعد التبييض

دراسة Bishara وزملائه 2005 تأثير تبييض الأسنان على قوة رابطة القص الحاصرات التقويمية الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير تبييض المينا على قوة رابطة القص الحاصرات التقويمية المرتبطة بمادة لاصقة مركبة تم استخدام بروتوكولين على 60 ضرساً بشرياً في مجموعة التبييض المنزلي (العدد = 30) تم تنظيف الأسنان بعامل التبييض Opalescent Ultradent الذي يحتوي على 10% من بيروكسيد الكرياميد على الأسنان يوميًا لمدة 14 يومًا وتركها لمدة 6 ساعات يوميًا تم علاج الأسنان في مجموعة العيادة (ن = 30) باستخدام Zoom (Discus Dental Culver City, Calif) والذي يحتوي على 25% جل بيروكسيد الهيدروجين ثم يتم تعريضه لمصدر ضوء لمدة 20 دقيقة تم علاج هذه الأسنان مرتين بعد التبييض تم تقسيم العينات عشوائيًا إلى مجموعات فرعية متساوية وتخزينها في لعاب صناعي عند درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة 7 أو 14 يومًا قبل الترابط تم إجراء اختبار قوة رابطة القص على جميع الأسنان تم استخدام اختبار كروسكال واليس للوسائل غير البارامترية لتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الفرعية المختلفة ومجموعة التحكم غير المبيضة كان متوسط قوة رابطة القص للمجموعة الضابطة 5.6 +/- 1.8 ميغاباسكال وكانت وسائل المجموعات في المنزل 5.2 +/- 3.6 ميغاباسكال و 7.2 +/- 3.2 ميغاباسكال لفترات الانتظار 7 و 14 يومًا على التوالي وكانت وسائل المجموعات داخل العيادة 5.1 +/- 5.3 ميغاباسكال و 6.6 +/- 2.6 ميغاباسكال لفترات الانتظار 7 و 14 يومًا على التوالي أشار اختبار كروسكال واليس ( $X^2 = 8.089$ ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين

المجموعات الفرعية الخمس. ( $P = 0.088$ ) أظهرت النتائج أن التبييض داخل العيادة وفي المنزل لم يؤثر على قوة رابطة القص بين الحاصرات التقيومية والميناء

## 2. هدف البحث Aim of the study

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير التبييض في العيادات السنية على قوة الارتباط المقاومة للقص لكل من الحاصرات التقيومية الخزفية والمعدنية المصققة بمادة الراتنج المركب بعد التبييض مباشرة ومقارنة SBSs الخاصة بهم وذلك بعد تهيئة سطح الميناء بحمض الفوسفور أو الليزر بالإضافة الى قياس مشعر بقايا المادة اللاصقة ARI على الحاصرات بعد فشل الارتباط

## 3. المواد والطرائق Materials and Methods

**تقدير حجم العينة Estimation of Sample Size:** تم تقدير حجم العينة باستخدام برنامج G\*Power 3.1.9.7 حيث تم حساب حجم العينة من أجل قوة اختبار 95% ، وعند مستوى دلالة ( $a=0.05$ ) تم تحديد أقل فرق جوهري يراد الكشف عنه في مقدار SBS بعد اعتماد الانحراف المعياري 1.48 وحجم التأثير 2.61 المأخوذ من دراسة سابقة Rahul, 2017 تبين أن حجم العينة 80

## عينة البحث The Research Sample:

تألفت العينة من 80 ضاحكاً بشرياً علوياً انتقبت من أجل إلصاق حاصرات معدنية وخزفية تقيومية عليها وتضمنت معايير ادخال العينة الأمور التالية:

1. أن يكون ضاحكاً علوياً أولاً أو ثانياً.
2. أن يكون الضاحك مقلوعاً حديثاً لأسباب تقيومية.
3. أن يكون الضاحك مكتمل الذروة وذا شكل وحجم سليمين.
4. أن يكون الضاحك غير معرض لأي عملية تبييض أو فلورة .
5. أن يكون خالياً من أي عيب تطوري في تاج السن
6. أن يكون خالياً من الآفات المينائية المكتسبة كالنخور .
7. أن يكون خالياً من العيوب المينائية المرئية بالعين المجردة كالصدوع أو الكسور الناتجة عن ضغط كلابات القلع .
8. أن يكون خالياً من الترميمات على السطوح الدهليزية أو اللسانية.

## مواد البحث Research materials:

- حاويات بلاستيكية طبية تبلغ سعة الواحدة 100مل
- ماء مقطر
- أداة تقليح U15 منجلية حادة
- فورم ألدهيد 10%
- سنبله شاققة
- قبضة توربين عالية السرعة (Pana Air ,NSK,Japan)
- مكعبات بلاستيكية لعمل القاعدة الاكريلية للأسنان
- جبس أبيض
- فرش لتنظيف الأسنان
- معجون لثوي خال من الفلور

- قبضة ذات سرعة بطيئة (Being Foshan Rose E201–B2,China)
- مسبر حاد وملقط ومرآة
- محقنة هواء وماء
- ملقط حاصرات
- محددة لإلصاق الحاصرات بالطريقة المباشرة



قبضة الميكروتور مع فرش التنظيف مع المعجون اللثوي

قبضة التوربين

- حمض التخريش: Gel Etch Blue, IOS, USA وهو حمض الفوسفور بتركيز 35%



- اسمنت الراتنج المركب وهو عبارة عن اسمنت ضوئي



- مادة التبييض ضمن العيادة:

استخدمت مادة the smile strong وهي مادة بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 38% التي تأتي على شكل جل ضمن محقنة وتستخدم مع جهاز التبييض المعتمد على الضوء.



### مادة التبييض السني المستخدمة

- الحاصرات التقويمية:

تم استخدام حاصرات المعدنية (Risor) المقدمة من شركة IOS الأمريكية مصنوعة من الفولاذ اللاصدي وخاصة بالضواحك الأولى أو الثانية العلوية ذات شق أفقي 022.0 إنشاً، من وصفة MBT مزودة بخطاف مسبقة التعديل متوسط أبعاد الحاصرة حسب تعليمات الشركة المصنعة:

اللثوي الإطباق 3.1mm، الأنسي الوحشي 3.8mm، مساحة قاعدتها 11.78mm<sup>2</sup>

تم استخدام الحاصرات الخزفية RMO من شركة Rocky mountain orthodontics مصنوعة من الخزف، خاصة بالضواحك الأولى أو الثانية العلوية.

ذات شق أفقي 0.022 إنشاً، من وصفة MBT مزودة بخطاف مسبقة التعديل.

متوسط أبعاد الحاصرة حسب تعليمات الشركة المصنعة: اللثوي الإطباق 3.3mm الأنسي الوحشي 3.3mm مساحة قاعدتها 10.89 mm<sup>2</sup>

- جهاز التصليب الضوئي:

تم استخدام جهاز التصليب الضوئي BLUEDENT LED SMART الموجود في قسم تقويم الأسنان والفكين، كلية طب الأسنان، جامعة حماه وهو جهاز تصليب داخل فموي مصدر للضوء الأزرق يتمتع بطول موجة يتراوح بين 430- 490 نانومتر

- جهاز التبييض الليزري:

تم استخدام جهاز التبييض الليزري ZOOM الموجود في قسم المداواة اللبية، كلية طب الأسنان، جامعة حماه لشركة (Discus Dental, Inc. Culver City, CA 90232, USA) يتكون

الجهاز من: لوحة تحكم يتم التحكم فيها بإعدادات الجهاز

رأس التوجيه الذي يصدر الضوء الليزري

• جهاز الاختبارات الميكانيكية:

تم إجراء اختبار قوة الارتباط المقاومة للقص بواسطة آلة شد (TiniusOlsen,H50KS,UK) الموجود في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البحث لإجراء الاختبارات الميكانيكية في مخبر خواص المواد ذات استطاعة مقسمة على ثلاث خلايا (1.0-1-5) طن ويتكون هذا الجهاز من قسمين رئيسيين:

1- وحدة التحكم:

يتم من خلالها التحكم بإعدادات الجهاز لإجراء الاختبار المطلوب كما تحتوي على راسم يقوم برسم خط بياني لكل اختبار من خلاله يتم الحصول على القراءة الموافقة لقيمة قوة القص اللازمة لانفكاك الحاصرة

2- وحدة الاختبار الميكانيكي:

تحتوي على فكين سفلي ثابت وعلوي متحرك ومن خلال التحكم بإعدادات الجهاز يمكن أن تضبط سرعة واتجاه حركة الفك العلوي



جهاز التبييض الليزري



جهاز الاختبارات الميكانيكية

طريقة العمل:

تحضير الأسنان قبل الالتصاق:

حفظ العينات وتخزينها:

غسلت الضواحك بعد قلعها مباشرة بالماء الجاري بشكل جيد وذلك لإزالة الدم عنها وأزيلت كل البقايا اللثوية والألياف الرباطية والقلح باستخدام أداة تقليح ودون استخدام أية مواد كيميائية ثم وضعت الضواحك في محلول فورم الدهيد 10% لمدة 24 ساعة ضمن حاويات بلاستيكية لمنع تراكم الجراثيم عليها ثم حفظت بعد ذلك في الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة لحين الاستخدام للوقاية من النمو الفطري والجراثومي بحيث تم تبديل السائل اسبوعياً.



**تقسيم عينة البحث إلى المجموعات المختبرة:**

تم توزيع العينة المؤلفة من 80 ضاحكاً علوياً بشكل عشوائي إلى ثمان مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة على 10 عشر ضواحك

- المجموعة الأولى : قبل التبييض نقوم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإصاق الحاصرات المعدنية
- المجموعة الثانية : نقوم بالتبييض ثم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإصاق الحاصرات المعدنية
- المجموعة الثالثة : قبل التبييض نقوم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإصاق الحاصرات الخزفية
- المجموعة الرابعة : نقوم بالتبييض ثم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإصاق الحاصرات الخزفية
- المجموعة الخامسة : قبل التبييض نقوم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإصاق الحاصرات المعدنية
- المجموعة السادسة : نقوم بالتبييض ثم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإصاق الحاصرات المعدنية
- المجموعة السابعة : قبل التبييض نقوم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإصاق الحاصرات الخزفية
- المجموعة الثامنة : نقوم بالتبييض ثم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإصاق الحاصرات الخزفية

**تنظيف الأسنان:**

تم استخدام أداة تقليح بهدف إزالة البقايا على سطوح الضواحك المقلوعة سواء كالنسيج الصلبة كالقلمح أو النسيج الرخوة كالنسيج الرباطية ومن ثم أعيدت الأسنان بعد تنظيفها الى حاوياتها البلاستيكية ضمن الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة 37 درجة مئوية

**تثليم سطح الجذور**

تم تثليم سطح الجذور باستخدام سنبل شاقة على قبضة عالية السرعة لإجراء عدة أثلام باتجاهات مختلفة على سطح الجذر الأملس لتأمين ثبات أعظمي للسن ضمن القالب أثناء إجراء الاختبار الميكانيكي

**الوضع في قوالب من الجبس :**

بعد مزج الجبس ضمن الكجة تم صب الجبس وضمن قوالب متوازية المستطيلات ثم تم غمس الضواحك ضمن الجبس قبل وصلبه إلى مستوى الملتقى المينائي الملاطي مع مراعاة أن يكون المحور الطولي للتاج عمودياً على القالب .إن الهدف من وضع الضواحك في القوالب تسهيل إجراء الاختبار الميكانيكي. وبعد تصلب الجبس أعيدت الأسنان الى حاوياتها البلاستيكية الحاوية على ماء مقطر لمنع حصول جفاف بالسن وإزالة الماء منه

**إجراء التبييض:**

تم إجراء التبييض داخل العيادة على الأسنان التابعة للمجموعات الثانية والرابعة والسادسة والثامنة حيث صقلت السطوح المينائية الدهليزية للأسنان قبل تبييضها لمدة 10 ثوان لكل سن بمعجون لثوي خال من الفلور بالاستعانة بفرشاة تلميع موضوعة على أداة دوارة بسرعة بطيئة ومن ثم غسلت لمدة 10 ثوان لكل سن بتيار من الماء النظيف ثم تم التبييض بمادة بيروكسيد الهيدروجين ذي التركيز 38% تم تطبيق المزيج على كامل السطح الدهليزي للسن بواسطة فرشاة مخصصة وبعد مدة دقيقة من التطبيق تم التنشيط الضوئي بجهاز التبييض الليزري ZOOM على مرحلتين مدة كل مرحلة 20 دقيقة بحيث غسلت بقايا مادة التبييض في نهاية كل مرحلة بتيار من الماء والهواء ثم يتم تجفيف السن بالهواء ليعاد تطبيق مادة التبييض مجدداً وأخيراً تم إزالة المادة بعد انتهاء المرحلة الثانية وغسل مكانها وتم حفظ العينة في محلول الماء المقطر إلى حين إجراء الصاق الحاصرات لتلك المجموعات



### تطبيق جل التبييض على المجموعات التجريبية وإجراء التنشيط الحراري بالليزر

#### إجراء الإلصاق:

المجموعة الأولى: تم الإلصاق قبل التبييض حيث تقوم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإلصاق الحاصرات المعدنية  
المجموعة الثانية: تم الإلصاق بعد التبييض حيث تم تهيئة السطح باستخدام الليزر وإلصاق الحاصرات المعدنية  
المجموعة الثالثة: تم الإلصاق قبل التبييض حيث تقوم بتهيئة السطح باستخدام الليزر وإلصاق الحاصرات الخزفية  
المجموعة الرابعة: تم الإلصاق بعد التبييض حيث تم تهيئة السطح باستخدام الليزر وإلصاق الحاصرات الخزفية  
المجموعة الخامسة: تم الإلصاق قبل التبييض حيث تقوم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإلصاق الحاصرات المعدنية  
المجموعة السادسة: تم الإلصاق بعد التبييض حيث تم تهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإلصاق الحاصرات المعدنية  
المجموعة السابعة: تم الإلصاق قبل التبييض حيث تقوم بتهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإلصاق الحاصرات الخزفية  
المجموعة الثامنة: تم الإلصاق بعد التبييض حيث تم تهيئة السطح باستخدام حمض الفوسفور وإلصاق الحاصرات الخزفية  
تم إلصاق الحاصرات مباشرة بعد تخريش في المجموعات غير الخاضعة للتبييض  
تم إلصاق الحاصرات بعد إجراء التبييض ب 24 ساعة في المجموعات الخاضعة للتبييض  
بعد إجراء التبييض صقلت السطوح المينائية الدهليزية للأسنان قبل تخريشها بمعجون لثوي خال من الفلور  
تم تخريش سطح الميناء الدهليزي لكل سن من المجموعات (5-6-7-8) بحمض الفوسفور بقوام هلامي بتركيز 37% لمدة 15 ثانية ثم تم الغسل بتيار الماء والهواء لمدة 15 ثانية ومن ثم التجفيف بالهواء اللطيف مدة 15 ثانية حتى الحصول على المظهر الأبيض  
تم تخريش سطح الميناء الدهليزي لكل سن من المجموعات (1-2-3-4) بجهاز الليزر بطول الموجة 2490 نانومتر طاقة النبضة 100 ميلي جول تردد النبضة 15 هرتز زمن التعريض 30 ثانية مترافق باستخدام الماء مسافة التعريض عن سطح الميناء 1 سم  
ووضعت الحاصرة على السطح السني بملقط الحاصرات بحيث توافق النقطة FA المنتصف السريري للتاج السريري بالاتجاه الإطباق اللثوي والإنسي الوحشي حسب المحور الطولي للسن و تبعد 4 ملم على الأقل عن رأس الحدبة الدهليزية باستخدام محددة الحاصرات ثم تم الضغط بقوة 300 غ على موضع الحاصرة للتقليل من سماكة المادة اللاصقة (Khosravanifard B et al,2011)

ثم أزيلت الزوائد الاسمنتية حول الحاصرة باستخدام المسبر السني ثم تم التصليب الضوئي باستخدام ضوء LED مدة 30 ثانية ثم حفظت العينة بدرجة حرارة الغرفة في الماء المقطر لحين اجراء الاختبار (Shirazi M et al، 2019)



**حفظ الأسنان:** بعد الانتهاء من إجراءات الالتصاق حفظت كل عينة لمدة 24 ساعة بالماء المقطر 37 درجة مئوية  
**الاختبار الميكانيكي:**

تم الاعتماد في هذه الدراسة على اختبار قوى القص shearing test لمحاكاة تأثير القوة الاطباقية للأسنان والذي اقترح بأنه الأهم في فشل ارتباط الحاصرات (Knoll M et al، 1979) بالإضافة إلى محاكاة تأثير التقنيات التقيومية في تحريك الأسنان عمودياً مثل الغرز والتنزيغ أو أفقياً على طول القوس السلكي

**طريقة اختبار قوة القص :**

تم تثبيت العينة بشكل محكم ضمن الفك السفلي الثابت بحيث أصبحت قاعدة الحاصرة شاقولية وموازية لاتجاه القص ثم تثبيت سلك معدني ستانلس ستيل بقطر 0,7 ملم في الفك العلوي المتحرك لجهاز الاختبار الميكانيكي حرك الفك العلوي المتحرك بالمقدار الذي يسمح بتعليق الحامل السلكي المثالي حول الأجنحة السفلية للحاصرة المصقفة على الضاحك ثم تم تطبيق قوة قاصة ( طاحنة لثوية) بسرعة 1ملم/د للجهاز

وعند حدوث فشل الالتصاق أوقفت القوة المطبقة بشكل تلقائي وتمت قراءة شدة القوة التي لزمتم لذلك ودونت في جدول خاص أعد لذلك الغرض حيث أن القراءة المقدمة من جهاز الاختبارات مقدره بالنيوتن والتي مثلت قوة القص اللازمة لفك الصاق الحاصرة بسطح السن

ومن ثم تم حساب جهد القص أو قوة الارتباط المقاومة للقص ( بالميجاباسكال) لكل حاصرة من الحاصرات المدروسة في عينة البحث وفق المعادلة التالية :

قوة الارتباط المقاومة للقص ( بالميجاباسكال) لكل حاصرة = قوة القص ( بالنيوتن) للحاصرة نفسها/المساحة الكلية بالملم للحاصرة نفسها

**تحري مشعر درجة المادة اللاصقة المتبقية (ARI (Adhesive Remnant Index)**

تم فحص الحاصرات لتحديد مكان فشل الارتباط ثم التقطت صور الكترونية لجميع الحاصرات المدروسة بواسطة كاميرا phon 14 pro max بدقة 48 ميغابيكسل

عولجت الصور المأخوذة حاسوبياً باستخدام البرنامج الحاسوبي Autodesk AutoCAD 2021 لحساب نسبة اللاصق المتبقي إلى المساحة الكلية للحاصرة حيث صنّف اللاصق المتبقي باستخدام مشعر اللاصق المتبقي ARI المعدل من

المشعر الأصلي لوصف كمية اللاصق المتبقية على الميناء بشكل أكثر دقة بعد فشل الإلصاق ( 1999Shamma )  
( et al,



يوضح حساب مساحة المادة اللاصقة المتبقية



يوضح حساب مساحة قاعدة الحاصرة

مشعر اللاصق المتبقي AR

التصنيف	الدرجة
لايوجد لاصق متبق على الحاصرة	0
% من اللاصق متبق على الحاصرة 25 أقل من	1
% من اللاصق متبق على الحاصرة 25	2
% من اللاصق متبق على الحاصرة 50	3
% من اللاصق متبق على الحاصرة 75	4
% من اللاصق متبق على الحاصرة 100	5

**التحليل الإحصائي:**

تم إجراء التحليل الإحصائي للبيانات المسجلة للمتغيرات المدروسة في الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي Statistical Package for Social Science (SPSS 20) حيث تم إجراء ما يلي :

- 1- حساب القيم الإحصائية الوصفية Descriptive Statistics بالنسبة للمتغيرات الرتبية أما بالنسبة للمتغيرات المستمرة ذات التوزيع الطبيعي فقد تم حساب (العدد – المتوسط الحسابي – الانحراف المعياري – أكبر قيمة – أصغر قيمة).
- 2- تم إجراء الاختبارات التالية عند مستوى الدلالة  $p(<05.0)$  وعند درجة الثقة 95% :  
اختبار التباين وحيد الاتجاه One way ANOVA ثم الاختبارات البعدية Bonferroni Post Hoc Tests بالنسبة للمتغير SBS

بالنسبة للمتغير ARI اجراء اختبار One way NOVA ثم اختبار (Bonferroni) post Hoc Test

**4-النتائج Results:**

**أولاً : دراسة متغير مقدار قوى الارتباط المقاومة للقص SBS:**

**A – الدراسة الإحصائية الوصفية لمتغير مقدار قوى الارتباط المقاومة للقص SBS:**

المقاييس الإحصائية الوصفية لمتغير مقدار قوى الارتباط المقاومة للقص SBS في مجموعات الدراسة

المجموعات	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	اصغر قيمة	اكبر قيمة
G1 المجموعة الأولى:	10	7.13	1.18	0.37	5.15	8.91
G2 المجموعة الثانية:	10	6.96	0.96	0.30	5.41	8.23
G3 المجموعة الثالثة:	10	7.85	1.18	0.37	5.98	9.73
G4 المجموعة ال اربعة:	10	7.56	0.90	0.28	6.61	9.18
G5 المجموعة الدامسة:	10	6.78	0.84	0.27	5.94	8.49
G6 المجموعة السادسة:	10	5.16	0.52	0.16	4.50	5.94
G7 المجموعة السابعة:	10	7.50	0.93	0.29	6.50	9.30
G8 المجموعة الثامنة:	10	7.02	0.37	0.12	6.58	7.53
<b>الإجمالي</b>	<b>80</b>	<b>7.00</b>	<b>1.16</b>	<b>0.13</b>	<b>4.50</b>	<b>9.73</b>

**B – الدراسة الإحصائية التحليلية لمتغير مقدار قوى الارتباط المقاومة للقص SBS:**

نتائج استخدام اختبار تحليل التباين وحيد الاتجاه One way ANOVA عند المقارنة بين مجموعات التجربة

الإحصائيات	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	F قيمة	قيمة مستوى الدلالة	دلالة الفروق
بين المجموعات	47.57	7	6.80	8.39	0.000	توجد فروق دالة إحصائية
ضمن المجموعات	58.36	72	0.81			
الإجمالي	105.93	79				

نتائج استخدام الاختبارات التلوية Bonferroni (Post Hoc Tests) المرتبطة باختبار تحليل التباين وحيد الاتجاه لمتغير مقدار قوى الارتباط المقاومة للقص SBS لدراسة تأثير الطرق المستخدمة في الدراسة على هذا المتغير في مجموعات التجربة

المجموعات الثمانية	الفرق بين المتوسطين	قيمة مستوى الدلالة	دلالة الفروق
1	2	0.18	لا توجد فروق دالة إحصائية
	3	-0.72	لا توجد فروق دالة إحصائية
	4	-0.43	لا توجد فروق دالة إحصائية
	5	0.36	لا توجد فروق دالة إحصائية
	6	1.98	توجد فروق دالة إحصائية
	7	-0.37	لا توجد فروق دالة إحصائية
	8	0.11	لا توجد فروق دالة إحصائية
	2	1	-0.18
3		-0.90	توجد فروق دالة إحصائية
4		-0.61	لا توجد فروق دالة إحصائية
5		0.18	لا توجد فروق دالة إحصائية
6		1.80	توجد فروق دالة إحصائية

لا توجد فروق دالة إحصائية	0.179	-0.55	7	3
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.868	-0.07	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.078	0.72	1	
توجد فروق دالة إحصائية	0.029	0.90	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.471	0.29	4	
توجد فروق دالة إحصائية	0.009	1.08	5	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	2.70	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.384	0.35	7	
توجد فروق دالة إحصائية	0.042	0.83	8	4
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.291	0.43	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.136	0.61	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.471	-0.29	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.055	0.79	5	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	2.40	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.881	0.06	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.184	0.54	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.377	-0.36	1	5
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.658	-0.18	2	
توجد فروق دالة إحصائية	0.009	-1.08	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.055	-0.79	4	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	1.62	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.076	-0.73	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.543	-0.25	8	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-1.98	1	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-1.80	2	6
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-2.70	3	

توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-2.40	4	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-1.62	5	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-2.34	7	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	-1.86	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.365	0.37	1	7
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.179	0.55	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.384	-0.35	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.881	-0.06	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.076	0.73	5	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	2.34	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.238	0.48	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.782	-0.11	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.868	0.07	2	
توجد فروق دالة إحصائية	0.042	-0.83	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.184	-0.54	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.543	0.25	5	
توجد فروق دالة إحصائية	0.000	1.86	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.238	-0.48	7	



ثانياً: دراسة متغير درجة مشعر اللاصق المتبقي **ARI**:

**A – الدراسة الإحصائية الوصفية لمتغير درجة مشعر اللاصق المتبقي **ARI**:**

المقاييس الإحصائية الوصفية لمقدار درجة اللاصق المتبقي على الحاصرة في مجموعات الدراسة

المجموعات	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	أصغر قيمة	أكبر قيمة
المجموعة الأولى: G1	10	3.90	0.99	0.31	2	5
المجموعة الثانية: G2	10	4.00	1.05	0.33	2	5
المجموعة الثالثة: G3	10	4.20	1.03	0.33	2	5
المجموعة الاربعة: G4	10	4.30	0.67	0.21	3	5
المجموعة الدامسة: G5	10	3.50	1.08	0.34	2	5
المجموعة السادسة: G6	10	3.80	1.03	0.33	2	5
المجموعة السابعة: G7	10	4.00	1.25	0.39	2	5
المجموعة الثامنة: G8	10	4.10	0.74	0.23	3	5
الإجمالي	80	3.98	0.98	0.11	2	5

نتائج استخدام الاختبارات البعدية **Bonferroni Tests Hoc Post** لمقدار درجة اللاصق المتبقي على الحاصرة

لدراسة تأثير الطرق المستخدمة في الدراسة على هذا المتغير في المجموعات الثمانية

المجموعات الثمانية	الفرق بين المتوسطين	قيمة مستوى الدلالة	دلالة الفروق
1	2	-0.10	لا توجد فروق دالة إحصائية
	3	-0.30	لا توجد فروق دالة إحصائية
	4	-0.40	لا توجد فروق دالة إحصائية
	5	0.40	لا توجد فروق دالة إحصائية
	6	0.10	لا توجد فروق دالة إحصائية
	7	-0.10	لا توجد فروق دالة إحصائية
	8	-0.20	لا توجد فروق دالة إحصائية
	0.655		

لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	1	2
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	-0.20	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	-0.30	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	0.50	5	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	0.20	6	

لا توجد فروق دالة إحصائية	1.000	0.00	7	3
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	-0.10	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	0.30	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	0.20	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	-0.10	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.121	0.70	5	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.373	0.40	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	.0655	0.20	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	8	4
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.373	0.40	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	0.30	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.077	0.80	5	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	0.50	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	0.30	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	0.20	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.373	-0.40	1	5
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	-0.50	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.121	-0.70	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.077	-0.80	4	

لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	-0.30	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	-0.50	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.183	-0.60	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	-0.10	1	<b>6</b>
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	-0.20	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.373	-0.40	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	-0.50	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	0.30	5	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	-0.20	7	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	-0.30	8	<b>7</b>
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	1.000	0.00	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	-0.20	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	-0.30	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.266	0.50	5	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	0.20	6	<b>8</b>
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	-0.10	8	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	0.20	1	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	2	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	-0.10	3	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.655	-0.20	4	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.183	0.60	5	<b>8</b>
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.503	0.30	6	
لا توجد فروق دالة إحصائية	0.823	0.10	7	

**قوة الارتباط المقاومة للقص:**

أظهرت الدراسة الحالية امتلاك المجموعة الثالثة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية أعلى قيمة قوة ارتباط حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $1.18 \pm 7.85$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية المجموعة الرابعة الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.90 \pm 7.56$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية المجموعة السابعة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.93 \pm 7.50$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية الأولى غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $1.18 \pm 7.13$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية الثامنة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.37 \pm 7.02$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية الثانية الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.96 \pm 6.96$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية الخامسة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.84 \pm 6.78$  ميغاباسكال

تلتها المجموعة التجريبية السادسة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية اقل قوة ارتباط حيث بلغ متوسط قوة الارتباط المقاومة للقص  $0.52 \pm 5.16$  ميغاباسكال

باستخدام اختبار تحليل التباين وحيد الاتجاه one way anova توجد فروق دالة احصائيا في متوسطات متغير قوة الارتباط المقاومة للقص بين اثنين على الأقل من المجموعات الثمانية

**مشعر اللاصق المتبقي ARI :**

أظهرت الدراسة الحالية البقاء الأكبر للمادة اللاصقة على قاعدة الحاصرة في المجموعة التجريبية الرابعة الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية اعلى قيمة حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $0.67 \pm 4.30$

تلتها المجموعة الثالثة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $1.03 \pm 4.20$

تلتها المجموعة التجريبية الثامنة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $0.74 \pm 4.10$

تلتها المجموعة التجريبية المجموعة السابعة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات الخزفية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $1.25 \pm 4$

تلتها المجموعة التجريبية الثانية الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $1.05 \pm 4$

تلتها المجموعة التجريبية الأولى غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بالليزر ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $0.99 \pm 3.90$

تلتها المجموعة التجريبية السادسة الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $1.03 \pm 3.80$

تلتها المجموعة التجريبية الخامسة غير الخاضعة للتبييض و المخرشة بحمض الفوسفور ثم الصاق الحاصرات المعدنية حيث بلغ متوسط مشعر بقايا المادة اللاصقة  $1.08 \pm 3.50$

ولم يلاحظ وجود فروق دالة إحصائية في تكرارات درجة مشعر اللاصق المتبقي بين المجموعات المدروسة

#### 5- المناقشة Discussion:

أصبح التبييض السني إجراء مطلوب بشدة في مجال طب الأسنان التجميلي وتعتبر مادة بيروكسيد الهيدروجين الأكثر استخداماً لإجراء التبييض يفضل المرضى غالباً طريقة التبييض داخل العيادة بسبب نتائجها الجمالية المقبولة والسريعة (Cavalli V et al, 2005) لذلك تم التركيز على هذه الطريقة في هذا البحث

أصبح العلاج التقيومي خياراً شائعاً بين المرضى في كل الأعمار والذي يعتمد في فعاليته على الصاق الحاصرات التقيومية بسطوح الميناء بواسطة عوامل ربط مختلفة لكن إجراء التبييض السني يتداخل مع فعالية إجراء اللاصق التقيومي Dahl JE et al, 2003 يعود ذلك إلى التغيرات التي تحدث في بنية وتركيب الميناء بواسطة العناصر الفعالة في المادة المبيضة فالبيروكسيد المتبقي يعيق تماثر الراتنج وبالتالي تصبح الأوتاد الراتنجية أقصر وأقل وضوحاً ضمن السطح المينائي وهذا يؤدي إلى تناقص في قوى ارتباط المادة اللاصقة الراتنجية (powers j et al, 2006)

إن الحد الأدنى المطلوب من قوة الارتباط لتحمل القوى الماضغة والقوى التقيومية المطبقة في الحفرة الفموية موضوع جدل بين الباحثين بين (6-8 ميغاباسكال) ، أو بين (8-10 ميغاباسكال) Khosravanifard B e t al, 2012

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي أجراها Radwa 2016 فيما يتعلق بقوة الارتباط المقاومة للقص للحاصرات المعدنية الملصقة إلى الميناء عند التخرش بالليزر أو الحمض حيث قام A Radwa وزملاؤه عام 2016 بدراسة نمطي التخرش الحمضي والتخرش بليزر YAG-Er باستخدام 50 ضاحكاً وزعت عشوائياً إلى مجموعتين من 25 لكل منهما خرشت المجموعة الأولى باستخدام حمض الفوسفور بتركيز 37% أما المجموعة الثانية فقد خرشت الميناء بواسطة ليزر Er: YAG الذي يعمل بطول موجة 2.94 ميكرومتر وبطاقة 1.5 واط وتواتر 15 هرتز تم اختيار خمسة أسنان من كل مجموعة لقياس خشونة الميناء باستخدام مجهر إلكتروني 60 واستمرت الدراسة على 20 سناً من كل مجموعة وأخضعت الأسنان لاختبار مقاومة القص SBS أظهرت النتائج عدم وجود فرق جوهري بين مجموعات التخرش وأستنتج أن مجموعة التخرش بالليزر (1.5 واط / 15 هرتز) أدت إلى قوة رابطة مقبولة سريريا ويمكن أن تكون بديلاً للتخرش الحمضي التقليدي

اتفقت دراستنا من حيث النتائج مع دراسة التي أجراها R Sallam فيما يتعلق بقوة الارتباط المقاومة للقص للحاصرات المعدنية الملصقة إلى الميناء عند التخرش بالليزر أو الحمض حيث قام R Sallam وزملاؤه بدراسة قوة الارتباط المقاومة للقص على عينة مؤلفة من 50 ضاحكاً قاموا بتقسيمها عشوائياً على مجموعتين الأولى مخرشة بحمض الفوسفور والثانية بليزر Er- YAG حيث لم يلاحظوا أن هنالك فروقاً دالة إحصائية بين مجموعتي التخرش كما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي أجراها Feresheteh Shafiei وزملاؤه 2019 حيث درسوا أنماط مختلفة من التخرش (حمضي -ليزر- YAG-Er مبدئ ذاتي التخرش SEP) عند إصاق الحاصرات التقيومية وقد استخدم 84 ضاحكاً علوياً بشرياً قلعت لأسباب تقيومية ووزعت على سبع مجموعات  $n = 12$  في كل مجموعة وقد درس أزمنة مختلفة للتخرش الحمضي (20-40) ثانية وقام بدراسة قوى الارتباط المقاومة للقص SBS وقياس مشعر اللاصق المتبقي ARI وأظهرت النتائج أن هنالك فروق جوهريّة ذات دلالة إحصائية بين مجموعات التخرش عند قياس قوة الارتباط المقاومة للقص SBS حيث لوحظ أن أعلى قيمة لقوة الارتباط المقاومة للقص قد كانت عند التخرش بالليزر مقارنة عند التخرش بالحمض

أو التخریش بالمبدئ ذاتي التخریش ويعود هذا الاختلاف في نتائج الدراسة عن دراستنا الحالية لاستخدام أزمنة تخریش 20 او 40 ثانية مختلفة عن التي استخدمناها 15 ثانية

كما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي اجراها Ruds rodolfo de jesus tavarez وزملاؤه 2019 فيما يتعلق بقوة الارتباط المقاومة للقص للحاصرات المعدنية المصقفة الى الميناء عند التخریش بالليزر او الحمض حيث سجل Tavarez Jesus de Rodolfo Ruds وزملاؤه قيم ارتباط مقاومة للقص عند دراسة التخریش الحمضي وأنماطاً مختلفة للتخریش وعند إصاق الحاصرات المعدنية الدهليزية لوحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية إذ سجلت أعلى قيم لقوة الربط عند التخریش الحمضي واستخدم المبدئ ذاتي التخریش SEP مقارنة مع التخریش بليزر YAG-Er وذلك عند استخدام 80 قاطعاً من البقر موزعة عشوائياً على ثلاث مجموعات n=16 لكل مجموعة ويعود هذا الاختلاف في نتائج الدراسة عن دراستنا الحالية لاستخدامه الليزر بطاقة 60 ميلي جول في حين استخدمنا في دراستنا الحالية الليزر بطاقة 100ميلي جول

تتركز مواقع فشل الارتباط بعد فك الإصاق ضمن ميناء-مادة لاصقة / مادة لاصقة-حاصرة /المادة اللاصقة نفسها حيث أن تطوير مشعر اللاصق المتبقي المعدل أعطى إمكانية التحديد الدقيق لكمية اللاصق المتبقي على سطح الحاصرة بعد نزعه هذا وتعتبر إعادة سطح الميناء إلى وضعه الأصلي قدر الامكان بعد فك الإصاق وتنظيف السطح المينائي واحدة من الاهتمامات الرئيسية لدى السريري أظهرت نتائج الدراسة الحالية البقاء الأكبر للمادة اللاصقة على قاعدة الحاصرة إلا أن كمية المادة اللاصقة على الميناء كانت الأعلى في المجموعة 5-7 التي خرشت بالحمض وكانت قبل التبييض

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة Cacciafesta وزملاؤه حيث أظهر مشعر ARI بقاء المادة اللاصقة على قاعدة الحاصرة ولم يلاحظ وجود فروق جوهرية بين مجموعات التجربة تتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي اجراها Khosravanifard وزملاؤه حيث لم يلاحظ وجود فروق جوهرية بين المجموعتين

تتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي اجراها Kadhom وزملاؤه حيث بقيت معظم المادة اللاصقة على قاعدة الحاصرة بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة Bulut وزملاؤه بأن معظم المادة اللاصقة على سطح الميناء ويعود هذا الاختلاف بسبب استخدامهم اختلاف نوعية المادة اللاصقة وبالتالي اختلاف الخصائص الفيزيائية للمادتين بالإضافة الى اختلاف تقنية التبييض

## 6-الاستنتاجات Conclusion

- إن اجراء الصاق الحاصرات الخزفية بمادة الراتنج المركب بعد تطبيق التبييض داخل العيادة مباشرة يعطي قوة ارتباط مقبولة سريرياً
- استخدام الحاصرات الخزفية بدل الحاصرات المعدنية بعد التبييض يعطي قوة ارتباط اكبر
- إن تطبيق التخریش باستخدام الليزر بعد التبييض يعطي قوة الارتباط اكبر من استخدام الحمض

## 7-التوصيات Recommendations

- الاعتماد على الحاصرات الخزفية بدل الحاصرات المعدنية
- استبدال الحاصرات المعدنية بحاصرات خزفية عند اجراء التبييض داخل العيادة السنية
- استخدام التخریش بالليزر بدل الحمض بعد القيام بالتبييض ضمن العيادة

## :References المراجع 8

1. Leonard RH Jr, Bentley C, Eagle JC, Garland GE, Knight MC, Phillips C. Nightguard vital bleaching: a long-term study on efficacy, shade retention, side effects, and patients' perceptions. *J Esthet Restor Dent*. 2001;13(6):357–69.
2. Patusco VC, Montenegro G, Lenza MA, Carvalho AA. Bond strength of metallic brackets after dental bleaching. *Angle Orthod*. 2009 Jan;79(1):122–6.
3. Barghi, N. and J. Morgan (1997). "Bleaching following porcelain veneers: clinical cases." *Am J Dent* 10(5): 254–256.
4. Author, T.and Munksgaard, B (2008) 'An overview of tooth bleaching techniques : chemistry , safety and efficacy',48,pp.14\_169.
5. BURGMAIER, G. M., Schulze, I. M., & Attin, T. (2002). Fluoride uptake and development of artificial erosions in bleached and fluoridated enamel in vitro. *Journal of oral rehabilitation*, 29(9), 799–804.
6. Dahl, J. E., & Pallesen, U. (2003). Tooth bleaching—a critical review of the biological aspects. *Critical Reviews in Oral Biology & Medicine*, 14(4), 292–.403
7. Hintz JK, Bradley TG, Eliades T. Enamel colour changes following whitening with 10 per cent carbamide peroxide: a comparison of orthodontically-bonded/ debonded and untreated teeth. *Eur J Orthod*. 2001 Aug;23(4):411–.5
8. Mullins JM, Kao EC, Martin CA, Gunel E, Ngan P. Tooth whitening effects on bracket bond strength in vivo. *Angle Orthod*. 2009 July;79(4):777–.38
9. Li, Yiming, and L. Greenwall. "Safety issues of tooth whitening using peroxide-based materials." *British Dental Journal* Vol. 215, No. 1, 2013, pp. 29–34
10. Lai, S. C. N., Tay, F. R., Cheung, G. S. P., Mak, Y. F., Carvalho, R. M., Wei, S. H. Y., ... & Pashley, D. H. (2002). Reversal of compromised bonding in bleached enamel. *Journal of dental research*, 81(7), 477–.184
11. Bulut h, kaya ad, turkun m. tensile bond strength of brackets after antioxidant treatment on bleached teeth. *eur j orthod* . 2005;27:466–.17
12. Kaya Ad, Turkun M, Arici M. Reversal of compromised bonding in bleached enamel using antioxidant gel. *oper dent* . 2008;33:441–.7
13. Lima Af, Fonseca Fm, Freitas Ms, Paliolol Ar, Aguiar Fh, Marchi Gm. Effect of bleaching treatment and reduced application time of an antioxidant on bond strength to bleached enamel and subjacent dentin. *J adhes dent*. 2011;13:537–.24

14. Cacciafesta, V., Sfondrini, M. F., Stifanelli, P., Scribante, A., & Klersy, C. (2006). The effect of bleaching on shear bond strength of brackets bonded with a resin–modified glass ionomer. *American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics*, 130(1), 83–87.
15. Khosravanifard, B., Rakhshan, V., Araghi, S., & Parhiz, H. (2012). Effect of ascorbic acid on shear bond strength of orthodontic brackets bonded with resin–modified glass–ionomer cement to bleached teeth. *Journal of dental research, dental clinics, dental prospects*, 6(2), 59.
16. Kadhom, Z. M., Mohammed–Salih, H. S., & Nahidh, M. (2017). In vitro Evaluation of Effect of Dental Bleaching on the Shear Bond Strength of Sapphire Orthodontic Brackets Bonded with Resin Modified Glass Ionomer Cement. *Health Sciences*, 6(11), 35–40.
17. Britto, F. A. R., Lucato, A. S., Valdrighi, H. C., & Vedovello, S. A. S. (2015). Influence of bleaching and desensitizing gel on bond strength of orthodontic brackets. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 20, 49–54.
18. Shirazi M, Tamadon M, Izadi M. Effect of addition of bioactive glass to resin modified glass ionomer cement on enamel demineralization under orthodontic brackets. *J Clin Exp Dent*. 2019 Jun 1;11(6):e521–e526. doi: 10.4317/jced.55576. PMID: 31346371; PMCID: PMC6645267.
19. Khosravanifard B, Nemati–Anaraki S, Faraghat S, Sajjadi SH, Rakhshan H, Rakhshan V. Efficacy of 4 surface treatments in increasing the shear bond strength of orthodontic brackets bonded to saliva–contaminated direct composites *Orthod Waves* 2011;70:65–70.
20. Bulut H, Turkun M, Kaya AD. Effect of an antioxidizing agent on the shear bond strength of brackets bonded to bleached human enamel. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2006;129:266–72.
21. Knoll M, Gwinnett A, Wolf M. Shear bond strength of brackets to anterior and posterior teeth. *Am J Orthod* 1979;89:476–96
22. Shamma I, Nagan P, Kim H, Kao E, Gladwin M, Gunel E, Brown c. Comparison of bracket debonding force between two conventional resin adhesives and a resin–reinforced glass ionomer cement: An in vitro and in vivo study. *Angle Orthod* 1999;69:43–94