

دراسة قوة ارتباط الزيركونيا الشفافة مع الاسمنت الراتنجي بعد معالجة سطحها بطرق مختلفة (دراسة مخبرية)

بشار زليق*، أ.د. ريمه صقر*

(الإيداع: 15 شباط 2024، القبول: 14 آيار 2024)

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة تأثير ليزر CO_2 والترميم بحبيلات أكسيد الألمنيوم على الزيركونيا الشفافة من حيث قوة ارتباطها مع الاسمنت الراتنجي.

المواد والطريق: تألفت عينة البحث من 20 قرص من الزيركونيا الشفافة (قطر 10 مم، ثخانة 2 مم) قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى: 10 أقراص تمت معالجة سطحها بليزر CO_2 ، المجموعة الثانية: 10 أقراص تمت معالجة سطحها بالترميم بجزيئات AL_2O_3 (50 μm). تم تجميع 20 سن من الأرحاة المقلوبة وتم الصاقها إلى أقراص الزيركونيا باستخدام اسمنت راتنجي ثانوي التصلب، وتم تخزينها بالماء لمدة 24 ساعة ثم إجراء اختبار قوة الفصل بسرعة 1 ملم/دقيقة، تم تحليل البيانات عن طريق اختبار T Student.

النتائج: كانت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم قوة الارتباط في المجموعة 1 والمجموعة 2 على التوالي (0.65, 1.93) و (0.54, 1.99) ميجاباسكال.

أظهرت البيانات عدم وجود فرق بين تطبيق ليزر ثانوي أكسيد الكربون والترميم بجزيئات أكسيد الألمنيوم على قوة الارتباط بين الإسمنت الراتنجي وسيراميك الزيركونيا الشفاف ($p > 0.05$).

الاستنتاجات: لم يكن هناك فرق بين تطبيق المعالجة بليزر CO_2 والترميم بحبيلات الألومنيا على الزيركونيا الشفافة من حيث قوة الارتباط مع الاسمنت الراتنجي حيث يمكن استخدام كلتا التقنيتين في تهيئة سطح الزيركونيا المعد للالتصاق.

الكلمات المفتاحية: ليزر CO_2 , زيركونيا شفافة, قوة الارتباط, معالجة السطح

* طالب دراسات عليا (ماجستير) - اختصاص التعويضات الثابتة - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين.

** أستاذ في قسم التعويضات الثابتة - رئيس قسم التعويضات الثابتة - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين.

Study of the bond strength between super translucent zirconia with resin cement after using different surface treatments

(an in vitro study)

BASHAR ZLEIK*

RIMA SAKER**

(Received: 15 February 2024 , Accepted: 14 May 2024)

ABSTRACT:

Aim: The aim of this study is to compare the impact of CO₂ laser and sandblasting with aluminum oxide particles on translucent zirconia in terms of the bonding strength to resin cement. **Materials and Methods:** In this in-vitro study 20 translucent zirconia disks (10 mm diameter and 2 mm thickness) were assigned to two groups (n = 10). Group 1: 10 discs were surface treated with CO₂ laser , Group 2: 10 discs were surface treated with Sandblasting AL₂O₃ (50 µm). teeth were cemented on zirconia disk using dual-curing resin cement. Shear bond strength tests were performed at a crosshead speed of 1 mm/min after 24 hr distilled water storage. Data were analyzed by T Student's test.

Results: The means and standard deviations of shear bond strength values in Group 1, and Group 2 were 1.99, 0.65, 1.93, 0.54 MPa respectively. The data showed no difference between CO₂ laser application and sandblasting with aluminum oxide particles on the shear bond strength between the resin cement and the translucent zirconia ceramic (P > 0.05).

Conclusions: There was no difference between applying CO₂ laser treatment and sandblasting with aluminum particles on translucent zirconia in terms of bond strength with the resin cement.

Keywords: CO₂ laser; Translucent Zirconia; Bond strength; surface treatment

*Post graduate student (master degree) – Department of Fixed Prosthodontics – college of Dentistry – Tishreen University.

**Prof in Fixed Prosthodontics – Head of the in Fixed Prosthodontics department – college of Dentistry – Tishreen University.

1. المقدمة : Introduction

اكتسبت الترميمات السنية الخزفية المصنوعة من الزيروكونيا انتشاراً كبيراً في مجال طب الأسنان وجراحة العظام واتسع استخدامها بشكل ملحوظ، بسبب خواصها الميكانيكية والحيوية الجيدة كالجملالية والتقليل الحيوي والناقلة الحرارية المنخفضة ومقاومة التآكل والصلابة العالية وذلك بسبب بنيتها المجهرية البلورية.(Denry, Kelly et al. 2008)

يوجد عدة أنواع من الزيروكونيا المستخدمة في طب الأسنان السريي :

- الزيروكونيا التقليدية (الرباعية) Traditional Tetragonal Zirconia (مقاومة الشد 900 إلى 1200 ميغا باسكال)

- الزيروكونيا عالية الشفوفية HT (مقاومة الشد 900 إلى 1200 ميغا باسكال)

- الزيروكونيا المكعبية فائقة الشفافية UT (مقاومة الشد 500 إلى 800 ميغا باسكال) وتميز بخواص بصرية عالية وتؤمن المتطلبات الجمالية بشكل جيد مما زاد من استخدامها السريي .

- الزيروكونيا متغيرة الشفافية ST (مقاومة الشد 750 ميغا باسكال) ظهرت عام 2015 (Rondoni et al. 2016) تم إجراء العديد من التغييرات في التركيب والبنية على الزيروكونيا لتحسين خواصها الجمالية، من خلال زيادة الشفافية، دون تغيير الخواص الميكانيكية، فظهرت الزيروكونيا الشفافة كمادة تجميلية قدمت العديد من المؤشرات السريرية في تصنيع التيجان والوجوه وأطقم الأسنان الجزئية الثابتة المتجانسة في المنطقتين الأمامية والخلفية، حيث لها بنية جزيئية وخصائص فيزيائية مختلفة عن الزيروكونيا التقليدية تجمع بين قوة الزيروكونيا وجمالية ثانوي سيليكات الليثيوم بسبب شفافيتها العالية . (Zhang et al. 2014)

ويتم إلصاق الترميمات الخزفية إلى الأسنان عن طريق الأسمنات الراحتجية ولزيادة قوة الارتباط بين الأسمنت والترميمات الخزفية، تم تقديم العديد من طرق المعالجة السطحية مثل التآكل باستخدام الأدوات الدوارة الماسية، والترميم بجزئيات أكسيد الألمنيوم Al_2O_3 ، والتغطية بجزئيات السيليكا ، والتغطية بحمض فلور الماء وتطبيقات السيلان (Han, Saker. 2024)

(Zhang et al. 2021)، لكن الزيروكونيا تعاني من مشكلة في الارتباط مقارنة بأنواع السيراميك، كالخزف الزجاجي المقوى ببلورات ثنائية سيليكات الليثيوم حيث يساهم تطبيق حمض فلور الماء والسيلان على الأذaf الزجاجية بتشكيل روابط أثناء الإلصاق في حين لا يؤثر هذا الأمر على الأذاف ذات الطور البلوري كالزيروكونيا. (Özcan, Valandro et al. 2013)

في الآونة الأخيرة، بسبب التقدم في تقنيات الليزر اقترحت بعض الدراسات تطبيق أشعة الليزر مثل CO_2 و Er : YAG و Nd : YAG لإحداث تغييرات في سيراميك الزيروكونيا لتحسين قوة الارتباط، حيث أظهرت بعض الدراسات أن استخدام ليزر

CO_2 و Er : YAG يحسن قوة الارتباط للزيروكونيا مع الأسمنت الراحتجي. (Paranhos, Burnett et al. 2011) أشارت بعض الدراسات إلى أن التغطية بلزير ثاني أكسيد الكربون هو وسيلة فعالة لتكيف سطوح الزيروكونيا، وزيادة الغورات الدقيقة لتحسين قوة ارتباط الأسمنت الراحتجي إلى الزيروكونيا لكنها دراسات قليلة لاسيما على الأجيال الجديدة من الزيروكونيا (الزيروكونيا الشفافة). (Ural, KalyoncuGlu et al. 2012)

الزيروكونيا الشفافة زاد استخدامها في التعويضات السنية بسبب جماليتها الفائقة المشابهة لثنائي سيليكات الليثيوم وقوتها الكبيرة المشابهة للزيروكونيا التقليدية لذلك وبسبب بنيتها المختلفة عن الزيروكونيا التقليدية يتم التساؤل عن أفضل طائق معالجة السطح للارتباط مع الأسمنت الراحتجي بالإضافة إلى الدراسات القليلة حول هذا النوع من الزيروكونيا ومن هنا جاءت فكرة البحث.

2. هدف البحث :Research Aim

تهدف هذه الدراسة المخبرية إلى مقارنة تأثير ليزر CO_2 والترميم بحببات أكسيد الألمنيوم على الزيركونيا الشفافة من حيث قوة ارتباطها مع الأسمنت الراتجي.

3. المواد والطريق : materials and methods



شملت عينة البحث 20 قرصاً من الزيركونيا الشفافة (ST) من شركة (LUXEN) من شركة (smile, SMHT, KOREA CAD/CAM) بقطر 10 ملم وثخانة 2 ملم) وزعت بالتساوي إلى مجموعتين وفقاً لطريقة معالجة السطح المستخدمة كالتالي :

- مجموعة أولى: 10 أقراص تم معاملة سطحها بلaser CO_2 (VersaVac 2 Smoke Filtration System,Taiwan/Hong Kong بطول موجة 10600 نانومتر مع شدة 3 واط ومرة نبضة 160 مل/ ثا حيث تم عبور الإشعاع على السطح بشكل مستمر لمدة 10 ثانية عن مسافة عمل 1 مم.

الشكل رقم (1): جهاز ليزر CO_2

- مجموعة ثانية: 10 أقراص تم معاملة سطحها بالترميم باستخدام حبيبات أكسيد الألمنيوم بحجم 50 ميكرون وضغط 3 بار على بعد 10 ملم ولمدة 10 ثانية.

تم جمع 20 سن من الأرحاة المقلوبة حديثاً والمحفوظة بمصل فيزيولوجي، تم سحل الأسنان للوصول إلى العاج وتشكيل سطح مسوٍ من أجل الصاق الأقراص عليها، ثم تم وضع الأسنان المسحولة في قوالب أكريلية دائرية صممت خصيصاً.

تم الصاق أقراص الزيركونيا على الأسنان باستخدام الأسمنت الراتجي من شركة (B&E COREA CO.LTD, KOREA) حسب تعليمات الشركة حيث تم تخريش سطح الأسنان باستخدام حمض الفوسفور 637% لمدة 15 ثانية وإزالة الحمض عن طريق تيار هوائي مائي لمدة 15 ثانية ثم تجفيف السن بتيار هوائي لطيف وتطبيق البوند بطبقة واحدة باستخدام فرشاة مع تيار هوائي لطيف وتصلب لمدة 20 ثانية ثم وضع الأسمنت على سطح السن بمقدار موحد على جميع عينة البحث ووضع قرص الزيركونيا مع تطبيق قوة ثابتة على القرص (20N) لمدة 10 ثانية للحصول على سماكة متجانسة لطبقة الأسمنت وصلب الأسمنت بتطبيق الضوء من الجهات الأربع للسن بمسافة ثابتة لرأس الجهاز عن القرص لمدة 40 ثانية في كل مرة بعد أن تم إزالة الزوائد مسبقاً، ثم خزنت العينات في الماء 37°C لمدة 48 ساعة.



الشكل رقم (3): اختبار قوة القص

أجري اختبار قوة القص باستخدام آلة الاختبارات الميكانيكية (Tinius olsen H50KS,USA) حيث تم تثبيت العينة ضمن قالب صمم خصيصاً بحيث يوضع قرص الإكريل والسن في فتحة ضمن قالب وقرص الزيركونيا ضمن فتحة أخرى بنفس قياس القرص لتقيي القوة المطبقة عليها بواسطة الرأس الاسطواني للجهاز بشكل موازٍ للمحور الطولي للنماذج وذلك عن طريق القالب الذي يضغط على قرص الزيركونيا بسرعة (1 مل/ دقيقة) حتى حدوث الفشل وإنفصال قرص الزيركونيا عن السن ثم تم حساب قيمة قوة الارتباط (MPA) باستخدام القانون (قوة الارتباط = A / F) حيث F القوة المطبقة بالنيوتون (N) و A مساحة سطح قرص الزيركونيا (mm^2).

تم استخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) (Statistical Package For Social Sciences) وذلك للقيام بعملية التحليل وتحقيق الأهداف الموضوعة في اطار هذا البحث.

4. النتائج :Results

تم إجراء اختبار T ستيدونت للعينات المستقلة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار قوة الارتباط (MPA) بين مجموعة الأفراد المعالجة بلزير CO_2 ومجموعة الأفراد المعالجة بالترميم بحببيات الألومنيوم من عينة البحث كما يلي:

الجدول رقم (1): نتائج الإحصاءات الوصفية لمقدار قوة الارتباط.

طريقة معاملة السطح المتبعة	عدد الأفراد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	الحد الأدنى	الحد الأعلى
ليزر CO_2	10	1.99	0.65	0.21	1.51	3.37
ترميم بحببيات أوكسيد الألミニوم	10	1.93	0.54	0.17	0.94	2.86

الجدول رقم (2): نتائج اختبار T ستيدونت للعينات.


الفرق بين المتوسطين	قيمة t المحسوبة	قيمة مستوى الدلالة	دلالة الفروق
0.06	0.220	0.828	لا توجد فروق دالة

للحظ عدم وجود فرق بين طريقي معاملة السطح حيث يلاحظ في الجدول رقم (2) أن قيمة مستوى الدلالة أكبر بكثير من القيمة 0.05، أي أنه عند مستوى الثقة 95% لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط مقدار قوة الارتباط بين المجموعة المعالجة بلزير CO_2 والمجموعة المعالجة بالترميم بحببيات الألومنيوم من عينة البحث.

المخطط رقم (1) يمثل المتوسط الحسابي لمقدار قوة الارتباط (ميغاباسكال) من عينة البحث.

5. المناقشة :Discussion

زاد استخدام الزيركونيا في السنوات الأخيرة على نطاق واسع في مجال طب الأسنان ولكن نادراً ما يتم استخدام الزيركونيا



(Muñoz, Longhini et al. 2018) الرابعية التقليدية على الأسنان الأمامية بسبب اللون غير الجذاب والشفافية المنخفضة،

2017 ولكن مؤخراً تم تطوير الزيروكونيا الشفافة للغاية لاستخدامها بالمنطقة الأمامية وتحقق الناحية التجميلية المطلوبة للمرضى، (Elsaka 2019) حيث أجريت تعديلات هيكلية مجهرية مختلفة على مواد الزيروكونيا، بما في ذلك درجة الحرارة والمعايير الزمنية لدورات التأبíd، وكمية الألومينا، وحجم الجزيئات، وبنية السيراميك. (Stawarczyk, Frevert et al. 2016)

بالإضافة لذلك، تم زيادة في كمية اليوتيريوم (Y_2O_3) العامل المثبت للمرحلة الرباعية إلى 5 مول، في حين أنه يكون في الزيروكونيا التقليدية 3 مول لذلك فإن الزيروكونيا الشفافة لها شفافية أعلى وخواص ميكانيكية أقل (مقاومة المرنة، ومقاومة التعب، والصلابة، وصلابة الكسر) من الزيروكونيا التقليدية. (Arcila, de Carvalho Ramos et al. 2021) ولكن على الرغم من القوة الميكانيكية الجيدة للزيروكونيا، إلا أن الصاق ترميماتها بالأسمنت الراتجي لا يزال يمثل تحدياً لأطباء الأسنان حيث ركزت الدراسات السابقة على المعالجات السطحية المختلفة لتحسين قوة الارتباط بين الأسمنت والزيروكونيا، مثل التغطية بجزيئات السيليكا الثلاثية والتغذيش بحمض فلور الماء والترميم والتشعيع بالليزر. (Ural, Külünk et al. 2010)

تم تطوير طريقة علاج بديلة مثل التشعيع بالليزر وتم التوجه لاستخدامه لتوفير الخشونة على سطح الزيروكونيا حيث أظهرت بعض الدراسات أن استخدام ليزر CO_2 و G YAG : ER يحسن قوة الارتباط لسيراميك الزيروكونيا. (Paranhos, Burnett et al. 2011)

5- مناقشة مواد وطرائق البحث:

تم اختيار أبعاد قرص الزيروكونيا (قطر $10 \times$ ثانية 2) ملم وقد لمحاكاة ثمانية التاج السريري قدر الامكان وبعد العودة إلى الدراسات السابقة. (Ural, KalyoncuoGlu et al. 2012)(Ural, Külünk et al. 2010)

في هذه الدراسة تم استخدام طريقتين مختلفتين لمعاملة سطح الزيروكونيا الشفافة لسهولة استخدامهم وامكانية تطبيقهم في العيادة السنية دون الحاجة إلى المخبر، حيث استخدام ليزر CO_2 لمعالجة المواد الخزفية لأن الطول الموجي لأنبعاثاته يمتصه السيراميك بالكامل تقريباً. (Ersu, Yuzugullu et al. 2009)

وastخدم الترميم بحببات الألومينا لأنها يحسن من قابلية سطح الزيروكونيا للبلل وتحقيق هذه التحسينات عن طريق تخزين سطح الارتباط، وزيادة مساحة سطح الارتباط الظاهرة، وإزالة التلوث السطحي. (Byeon, Jang et al. 2016)

تم اختيار حجم جزيئات مناسب لتحقيق الارتباط الفعال، حيث تم اختيار حجم $50 \mu\text{m}$ من حجم جزيئات الألومينا في الدراسة الحالية، والتي تم التوصية باستخدامها للحصول على قوة ارتباط موثوقة لاسمنت الراتنج في معظم الأبحاث. (Zhang, Liang et al. 2021)

كان تخزين العينات قبل إجراء الاختبارات عليها في الماء 37°C لمدة 48 ساعة هو الطريقة الأكثر شيوعاً للحد من تدهور الارتباط في الأبحاث المختبرية بسبب سهولته وقابلية تكراره حيث يمكن أن يكون للظروف الفموية تأثير على متانة قوة الارتباط بين الزيروكونيا والأسمنت. (Van Meerbeek, B., Peumans et al. 2010)

تم استخدام اختبار القص لتقدير الارتباط بين السيراميك والأسمنت الراتجي المستخدم في الاصاق لأنه إحدى طرق الاختبار الشائعة المستخدمة في دراسة مواد الأسنان حيث أن معظم حالات فشل الترابط في المواد الترميمية كانت بسبب إجهاد القص. (Pashley, D. H., Carvalho et al. 1999)

5- مناقشة نتائج البحث:

لم يكن هناك فارق هام إحصائياً من حيث قوة الارتباط مع الاسمنت الراتجي بين المجموعة التي تم معالجتها بلزير CO_2 والمجموعة التي تم معالجتها بالترميم بجزيئات الألومنيا.

وقد تفسر هذه النتائج بأن:

يمكن للترميم والتخريش الميكانيكي إنشاء شقوق صغيرة داخل مادة الزيروكونيا، مما يتسبب في تغييرات غير مرغوب فيها في الخواص الميكانيكية وإحداث تصدعات دقيقة مما قد يؤثر على قوة الارتباط، (Yun, Ha et al. 2010)

المعالجة بالليزر تزيد خشونة السطح لكنها لا تحسن قوة الارتباط، لأن عدم انتظام السطح المتشكل بالليزر (المحدث ربما بسبب الزيادة الموضعية بدرجة حرارة المادة والتي تحدث تأثير متاكل) تكون ذات عمق غير كافٍ لإحداث ثبيت ميكانيكي مما ينتج اختراق محدود للأسمنت الراتجي. (Ural, Kalyoncuoğlu et al. 2012)

الزيروكونيا الشفافة لها حجم جزيئات أقل ومعامل المرنة ومقاومة قوة الكسر أكثر من الزيروكونيا التقليدية، ولأن مثل هذه البنية الدقيقة المختلفة تؤثر بشكل سلبي على الالتصاق، فإنها تتطلب مزيداً من الاختبارات. (Nadal, de Carvalho Ramos et al. 2022)

انتفقت هذه الدراسة مع دراسة (Akin, H., Ozkurt et al. 2011) حيث وجد أن تطبيق ليزر CO_2 أظهر أقل قوة ارتباط عند مقارنته بأنواع الليزر الأخرى.

اختلفت دراستنا مع دراسة (Holthaus, Treccani et al. 2011) حيث أشار أن المعالجة بالليزر يمكن أن تحل محل المعالجة السطحية التقليدية بواسطة الترميم بسبب السرعة والتحكم الدقيق بطريقة التطبيق وقد يعود هذا الاختلاف إلى أن Holthaus استخدم زيركونيا تقليدية في دراسته.

واختلفت مع دراسة (Zhang, Liang et al 2021) حيث وجد أن الترميم قد زاد من قوة الارتباط للزيروكونيا الشفافة بشكل كبير وقد يكون سبب هذا الاختلاف هو استخدامه لضغط جزيئات أعلى من الذي استخدمناه في دراستنا.

6. الاستنتاجات : Conclusions

في حدود هذه الدراسة نستنتج أن :

لم يكن هناك فرق بين تطبيق المعالجة بلزير CO_2 والترميم بحببات الألومنيا على الزيروكونيا الشفافة من حيث قوة الارتباط مع الاسمنت الراتجي.

7. المراجع : References

1. Arcila, L. V. C., de Carvalho Ramos, N., Campos, T. M. B., Dapieve, K. S., Valandro, L. F., de Melo, R. M., & Bottino, M. A. (2021). Mechanical behavior and microstructural characterization of different zirconia polycrystals in different thicknesses. *The Journal of Advanced Prosthodontics*, 13(6), 385.
2. Akin, H., Ozkurt, Z., Kırmalı, O., Kazazoglu, E., & Ozdemir, A. K. (2011). Shear bond strength of resin cement to zirconia ceramic after aluminum oxide sandblasting and various laser treatments. *Photomedicine and Laser Surgery*, 29(12), 797–802.
3. Byeon, S. M., Jang, Y. S., Lee, M. H., & Bae, T. S. (2016). Improvement in the tensile bond strength between 3Y-TZP ceramic and enamel by surface treatments. *Materials*, 9(8), 702.

4. Denry, I., & Kelly, J. R. (2008). State of the art of zirconia for dental applications. *Dental materials*, 24(3), 299–307.
5. Elsaka, S. E. (2019). Optical and mechanical properties of newly developed monolithic multilayer zirconia. *Journal of prosthodontics*, 28(1), e279–e284.
6. Ersu, B., Yuzugullu, B., Yazici, A. R., & Canay, S. (2009). Surface roughness and bond strengths of glass-infiltrated alumina-ceramics prepared using various surface treatments. *Journal of dentistry*, 37(11), 848–856.
7. Han, J., Zhang, F., Van Meerbeek, B., Vleugels, J., Braem, A., & Castagne, S. (2021). Laser surface texturing of zirconia-based ceramics for dental applications: A review. *Materials Science and Engineering: C*, 123, 112034.
8. Holthaus, M. G., Treccani, L., & Rezwan, K. (2011). Comparison of micropatterning methods for ceramic surfaces. *Journal of the European Ceramic Society*, 31(15), 2809–2817.
9. Muñoz, E. M., Longhini, D., Antonio, S. G., & Adabo, G. L. (2017). The effects of mechanical and hydrothermal aging on microstructure and biaxial flexural strength of an anterior and a posterior monolithic zirconia. *Journal of dentistry*, 63, 94–102.
10. Nadal, L. P. O., de Carvalho Ramos, N., Tribst, J. P. M., Anami, L. C., de Melo, R. M., & Bottino, M. A. (2022). Interfacial Fracture Energy Between New Translucent Zirconias and a Resin Cement. *J Adhes Dent*, 24, 147–154.
11. Özcan, M., Valandro, L. F., Pereira, S. M., Amaral, R., Bottino, M. A., & Pekkan, G. (2013). Effect of surface conditioning modalities on the repair bond strength of resin composite to the zirconia core/veneering ceramic complex. *Journal of Adhesive Dentistry*, 15(3), 207–210.
12. Paranhos, M. P. G., Burnett Jr, L. H., & Magne, P. (2011). Effect of Nd: YAG laser and CO₂ laser treatment on the resin bond strength to zirconia ceramic. *Quintessence international*, 42(1).
13. Pashley, D. H., Carvalho, R. M., Sano, H., Nakajima, M., Yoshiyama, M., Shono, Y., ... & Tay, F. (1999). The microtensile bond test: a review. *Journal of Adhesive Dentistry*, 1(4).
14. Rondoni, D. (2016). Zirconia: Some practical aspects from the technologist's point of view. *Int J Esthet Dent*, 11(2), 270–4.
15. Saker, R. (2024). Evaluation of the effectiveness of the biomic Li Si connect spray in the securing bond between zirconia and resin cement. Tishreen university journal medical sciences series, 46(1).

16. Stawarczyk, B., Frevert, K., Ender, A., Roos, M., Sener, B., & Wimmer, T. (2016). Comparison of four monolithic zirconia materials with conventional ones: Contrast ratio, grain size, four-point flexural strength and two-body wear. *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*, 59, 128–138.
17. Ural, Ç., KalyoncuoĞlu, E., & Balkaya, V. (2012). The effect of different power outputs of carbon dioxide laser on bonding between zirconia ceramic surface and resin cement. *Acta Odontologica Scandinavica*, 70(6), 541–546.
18. Ural, Ç., Külünk, T., Külünk, Ş., & Kurt, M. (2010). The effect of laser treatment on bonding between zirconia ceramic surface and resin cement. *Acta Odontologica Scandinavica*, 68(6), 354–359
19. Van Meerbeek, B., Peumans, M., Poitevin, A., Mine, A., Van Ende, A., Neves, A., & De Munck, J. (2010). Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. *Dental materials*, 26(2), e100–e121.
20. Yun, J. Y., Ha, S. R., Lee, J. B., & Kim, S. H. (2010). Effect of sandblasting and various metal primers on the shear bond strength of resin cement to Y-TZP ceramic. *Dental Materials*, 26(7), 650–658.
21. Zhang, X., Liang, W., Jiang, F., Wang, Z., Zhao, J., Zhou, C., & Wu, J. (2021). Effects of air-abrasion pressure on mechanical and bonding properties of translucent zirconia. *Clinical Oral Investigations*, 25, 1979–1988.
22. Zhao, P., Yu, P., Xiong, Y., Yue, L., Arola, D., & Gao, S. (2019). Does the bond strength of highly translucent zirconia show a different dependence on the airborne-particle abrasion parameters in comparison to conventional zirconia?. *Journal of prosthodontic research*, 64(1), 60–70.
23. Zhang, Y. (2014). Making yttria-stabilized tetragonal zirconia translucent. *Dental materials*, 30(10), 1195–1203.