

دراسة مقارنة لمقاومة انكسار الأسنان المرممة بالأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية التقليدية و الأوتاد

المقواة بالألياف الزجاجية المصنعة بتقنية CAD/CAM وثباتها (دراسة مخبرية)

د أمين هيثم طقم * أ.د. بسام النجار **

(الإيداع: 4 حزيران 2024 ، القبول: 7 أيلول 2024)

الملخص:

تهدف هذه الدراسة الى تقييم ثبات ومقاومة انكسار الأسنان المرممة بالأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية التقليدية مسبقة الصنع والأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية المصنعة بتقنية CAD/CAM والمقارنة بينهما تم جمع 32 ضاحك سفلي تم قلعهم لاسباب تقويمية ومكتمل الذروة ثم تم قص الجزء التاجي منها فوق الملتي المينائي الملاطي ب 2 ملم ثم تم اجراء معالجة لبية لهذه الضواحك وبعدها انزلت بقوالب اكريلية ومن ثم حضرت الأفنية الجذرية لاستقبال الأوتاد حيث وزعت العينات عشوائيا على 4 مجموعات المجموعة 1 : رمت هذه الأسنان بأوتاد مقواة بالالياف الزجاجية مسبقة الصنع التقليدية المجموعة 2 : رمت هذه الأسنان بأوتاد مقواة بالألياف الزجاجية مسبقة الصنع التقليدية وبناء قلب من الكومبوزيت المجموعة 3 : رمت هذه الأسنان بأوتاد مقواة بالألياف الزجاجية مصنعة بتقنية CAD/CAM المجموعة 4: رمت هذه الأسنان بقلوب وأوتاد مقواة بالألياف الزجاجية مصنعة بتقنية CAD/CAM أخضعت العينة 1 و 3 لاختبار قوى الشد (PULL OUT باستخدام جهاز الاختبارات الميكانيكية العام اذ طبقت قوى شد موازية للمحور الطولي للسن بسرعة 1 ملم/الدقيقة حتى حدوث الفشل أخضعت العينة 2 و 4 لاختبارات مقاومة الانكسار باستخدام جهاز الاختبارات الميكانيكية العام أجريت الاختبارات الإحصائية باستخدام برنامج ال SPSS(20) أظهر اختبار T STUDENT وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مقاومة الشد و مقاومة انكسار بين المجموعتين 1 و 3 وبين المجموعتين 2 و 4 الخلاصة: ضمن حدود هذه الدراسة أبدت الأوتاد المقواة بالالياف الزجاجية المصنعة بتقنية CAD/CAM ثباتا اكبر ومقاومة انكسار اكبر من الاوتاد المقواة بالالياف الزجاجية مسبقة الصنع التقليدية

الكلمات المفتاحية: أوتاد مقواة بالالياف الزجاجية مصنعة بتقنية CAD/CAM، اوتاد مقواة بالالياف الزجاجية مسبقة الصنع ، مقاومة انكسار ، ثبات ، الأوتاد الجذرية

*ماجستير – قسم تعويضات الأسنان الثابتة – كلية الطب الأسنان – جامعة حماة

**أستاذ مساعد – قسم تعويضات الأسنان الثابتة – كلية الطب الأسنان – جامعة حماة

A Comparative Study of Fracture Resistance of Teeth Restored by Conventional Fiber Posts and Fiber posts Fabricated by Using the CAD/CAM Technique and their Retention (An in –Vitro Study)

Dr. Amin Haitham Taqem* **Prof. Bassam Al-Najjar:****

(Received: 4 June 2024, Accepted: 17 September 2024)

ABSTRACT:

This research aims to comparing Resistance of Teeth Restored by Conventional Fiber Posts and Fiber posts Fabricated by Using the CAD/CAM Technique and their Retention ,the research sample included 32 extracted unidimensional lower first premolars for orthodontic reasons , and the coronal part was cut 2 mm above the cemento-enamel junction. Endodontic treatment was performed. Then the samples were placed within acrylic bases. After that the root canals were prepared to receive the posts. the samples were randomly distributed into 4 groups:

Group1: restored with conventional fiber posts

Group2 : restored with conventional fiber posts and composite cores buildups and a metal crown

Group3 : restored with custom milled fiber posts fabricated by using the CAD/CAM technique

Group4 : restored with custom milled fiber posts and cores fabricated by using the CAD/CAM technique and a metal crown

All the sample were cemented using self-adhesive resin cement

The samples of group 1 and 3 were subjected to pull out forces using the general mechanical testing machine, as a pulling force was applied parallel to the longitudinal axis of the tooth at a speed of 1 mm/min until failure occurred. Statistical tests were carried out using the SPSS (20). The samples of group 2 and 4 were subjected to a compressive load was applied at 90 degree angle at a crosshead speed of 1 mm/min to the long axis of the tooth until fracture occurred. statistical tests were carried out using the SPSS (20).The T student's test showed that there were statistically significant differences between the mean tensile strengths between the two group 1 and 3

Group1 (106.68 N) Group3 (128.15 N)

The T student's test showed that there were statistically significant differences between the mean tensile strengths between the two group 2 and 4

Groub2 (275.24 N) groub 4 (365.51 N)

Conclusions Within the limits of this study, the custom milled fiber posts and cores fabricated by CAD/CAM technology showed greater Fracture Resistance and greater retention than the prefabricated fiber posts

Key words:, fiber posts, prefabricated fiber posts, tensile strength , Radicular posts.

* Master – Department of Fixed Prosthodontics – Faculty of Dentistry – University of Hama

**Assistant Professor – Department of Fixed Prosthodontics – Faculty of Dentistry – University of Hama

1- مقدمة:

طرحت الأوتاد الراتنجية المقواة بالألياف الزجاجية مسبقة الصنع في عام 1990 كأوتاد بديلة للأوتاد المعدنية (Irmak et al., 2018) حيث استخدمت بشكل كبير وذلك لجماليتها والتكلفة المنخفضة وعامل مرونتها القريب من العاج وتطبيقها المباشر بجلسة واحدة في العيادة السنية (marchionati et al., 2017) تعاني الأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية مسبقة الصنع من ضعف في انطباقها داخل الأقنية الجذرية وخاصة في الأقنية بيضوية الشكل أو الواسعة وذلك يؤدي لكثرة انفكاكها (Marghalani and al et Anchiet, 2007) (2012) Awad(

بعد دخول تقنية (computer-aided design\computer –aided manufacturing) CAD/CAM عالم طب الأسنان واستخدام طب الأسنان الرقمي وتقنيات الخراطة باستخدام ال CAD/CAM أصبح بالإمكان إنتاج تعويضات وترميمات عالية الدقة وقلل من وقت التصنيع ونسبة الخطأ (al et Miyazaki, 2009) حيث ان مصطلح CAD اختصار لجملة التصميم بمساعدة الحاسوب computer-aided design و computer-aided manufacturing أي التصنيع بواسطة الحاسوب وهو نظام يعتمد على عدة مراحل glossary,2005

الأولى تتم بجهاز المساح الرقمي وظيفته اجراء مسح ثلاثي الابعاد ونقل المسح الى شاشة الجهاز الثاني ال CAD بواسطة مساحات Scanners اما داخل فموية أو خارج فموية المرحلة الثانية عبارة عن حاسب مزود ببرنامج للتصميم ثلاثي الابعاد للقلنسوة فقط او للناتج كامل حسب النظام المستخدم وذلك بعد ان يتم نقل التصميم ثلاثي الابعاد للدعامة اليه تشبه هذه العملية التشميع في الطريقة التقليدية لذا يسمى بالتشميع الافتراضي

الثالثة عبارة عن جهاز لصنع التعويض وفق التصميم المعطى من جهاز التصميم حيث يقوم بخراط التعويض من قالب المادة التعويضية بواسطة سنابل خاصة ان التطور الحاصل في تقنية ال CAM\CAD في مجال طب الأسنان قد جلب عديد من الحلول البديلة لتصنيع القلوب والأوتاد بعيدا عن طريقة الصب التقليدية ، (al et Rosentritt, 2000)، إذ أصبح باستخدام تقنية ال CAM\CAD لخراط أوتاد داخل جذرية افرادية تشريحية أمرا ممكنا خاصة عند إمكانية خراطة القلب والودت معاً، مما يقلل من الحاجة لبناء قلب من الراتنج (Liu, Wang and Deng, 2010) ويحسن من مقاومة كسر الأسنان (al et Costa da, 2017)، ويقلل من سماكة اسمنت الاصاق، ويزيد من ثبات الأوتاد (al et Tsintsadze, 2017).

مؤخرا تم انتاج مضغوطات من الراتنج المقوى بالألياف لاستخدامها مع تقنية ال CAD/CAM كبديل عن الخزف (shembish et al., 2016)

وتملك هذه الترميمات المصنوعة من بلوكات الراتنج والمخروطة بتقنية ال CAM\CAD العديد من الميزات مقارنة بمثيلتها من الخزف مثل: سرعة في الخراط ، انطباق حفافي أفضل، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الادخال في الفرن بعد الخراط

(Giordano, 2006). أظهر الراتنج المقوى بالألياف و المخروط بتقنية ال CAM\CAD معامل مرونة قريب من معامل مرونة العاج أكثر من الخزف إضافة إلى القدرة على امتصاص القوى الماضغة (al et Mainjot, 2016).

تعتبر بلوكات Trilor وهي عبارة عن بلوكات من الراتنج المقوى بالألياف مكونة من قالب إيبوكسي ريزين (25% من حجم القالب) مقوى بألياف زجاج متعددة الاتجاهات (75% من الحجم) يتمتع بمقاومة انحناء 540 MPa ومعامل مرونة 26 al et Eid 2019. (GPa) ،

تدمج هذه البلوكات بين الخواص الميكانيكية العالية والاستقرار اللوني للخزف مع معامل المرونة المنخفض والمرونة العالية التي

يتمتع بها الراتنج مما يجعل افتراضياً مادة مثالية لصناعة القلوب والأوتاد الافرادية (CORRER & GONZAGA, 2017).

في محاولة لحل مشكلة ضعف انطباق ونقص ثبات الأوتاد الراتنجية المقواة بالألياف الزجاجية مسبقة الصنع على الأقمشة الجذرية ومقارنة مقاومة انكسار الأسنان المرممة بالأوتاد الراتنجية المقواة بالألياف الزجاجية إضافة إلى قلة الدراسات التي اختبرت بلوكات Trilor كمادة لصناعة القلوب والأوتاد، تم تصميم هذه الدراسة المخبرية. أهمية البحث وأهدافه:

يهدف هذا البحث لاجراء مقارنة لمقاومة انكسار الأسنان المرممة بالأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية التقليدية والأوتاد المقواة بالألياف الزجاجية المصنعة بتقنية الـ CAD/CAM وثباتها.

طرائق البحث ومواده

جمع 32 ضاحك أول سفلي وحيد القناة والجذر مقلوع لاسباب تقويمية، إذ تم إجراء صورة شعاعية ذروية للتأكد من أن الجذر يحوي قناة وحيدة وكانت الضواحك المقبولة ضمن متوسط طول 21مم

بعدها قص التاج السريري للأسنان فوق الملتقى المينائي الملاطي بـ 2مم باستخدام قرص على شكل منشار ماسي بطيء السرعة وتحت التبريد المائي

أجريت معالجة لبية للجذور حيث تم تحضير الأقمشة باستخدام مبادئ نظام التحضير الآلي (platinum L3-M China)، (UDG) بالتدرج حتى المبرد (25/06) حسب تعميمات الشركة المصنعة، بحيث كان يتم الإرواء بـ 5 مل من هيبوكلوريد

الصوديوم ذو التركيز (5.25% (بين كل مبرد ومبرد. بعدها حشيت وفق تقنية التكتيف الجانبي باستخدام أقمار كوتابيركا (Korea, METABIOMED, Points Percha Gutta (مع مادة حاشية خالية من الأوجينول (Korea (sealer) (ADSEAL, METABIOMED، تركت العينات لمدة 48 ساعة حتى تمام تصلب المادة الحاشية عند الانتهاء من

الحشي. بعدها غُمرت العينات ضمن قوالب إكريلية ذاتية التصلب (Italy, Dental BMS 017) وفق محورها الطولي وذلك بالاستعانة بجهاز التخطيط إذ كان مستوى الاكريل عامودي على السن وتحت الممتقى المينائي الملاطي بـ 2 مم

بشكل يحاكي توضع العظم السنخي حول الأسنان. بعدها تم البدء بإجراءات تحضير مسكن الأوتاد داخل الأقمشة الجذرية، إذ تم تفريغ جميع الأقمشة حتى طول 11 ملم. بداية استخدمت سنابل Gates Gliden مقاس 2 3 تم سنابل peso

reamers مقاس 2 3 4 وبعدها قسمت الأسنان عشوائياً إلى أربع مجموعات مجموعتان رمت بأوتاد الراتنج المقوى بالألياف الزجاجية التقليدية و مجموعتان رمتاً بأوتاد الراتنج المقوى بالألياف المصنعة بتقنية CAD/CAM كالتالي:

المجموعة الأولى تم الصاق أوتاد مقواة بالاليف الزجاجية مسبقة الصنع باسمنت راتنجي ثنائي التصلب وذاتي الالتصاق المجموعة الثانية تم الصاق أوتاد مقواة بالاليف الزجاجية مسبقة الصنع بواسطة اسمنت راتنجي ثنائي التصلب ذاتي

الالتصاق وبناء قلب من الكومبوزيت واخذ طبعة للقلب وصنع قبة معدنية والصاقها باسمنت فوسفات الزنك المجموعة الثالثة تم الصاق أوتاد مقواة بالاليف الزجاجية مصنعة بتقنية الـ CAD/CAM بعد اخذ طبعة للقناة الجذرية

المحضرة لمسكن الودت باستخدام اسمنت راتنجي ثنائي التصلب ذاتي الالتصاق

المجموعة الرابعة تم الصاق أوتاد وقلوب مقواة بالاليف الزجاجية مصنعة بتقنية الـ CAD/CAM بعد اخذ طبعة للقناة الجذرية المحضرة لمسكن الودت باستخدام اسمنت راتنجي ثنائي التصلب ذاتي الالتصاق و ثم اخذ طبعة للقلب وصنع قبة معدنية والصاقها باسمنت فوسفات الزنك وذلك لمحاكاة الظروف السريرية




البلوكة المستخدمة لخرط أوتاد الفايبر باستخدام الـ CAD\CAM



صورة من الصاق الودت باستخدام اسمنت راتنجي ثنائي التصلب ذاتي الالتصاق
اجري اختبار مقاومة الشد (pull out) على المجموعة 1 و 3 باستخدام جهاز الاختبارات الميكانيكية العام الموجود في



كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البعث اجري اختبار مقاومة الانكسار على المجموعة 2 و 4 باستخدام جهاز الاختبارات الميكانيكية العام الموجود في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البعث
سجلت القوى المسببة للفشل لكل عينة في جداول خاصة لاجراء الاختبارات الإحصائية فيما بعد وكان نمط الفشل من النمط المفضل



التحليل الإحصائية

الجدول رقم (1): المقاييس الإحصائية الوصفية لمتغير الشد بالنيوتن

المجموعات	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	أصغر قيمة	أكبر قيمة	الخطأ المعياري
المجموعة 1: (أوتاد ألياف زجاجية تقليدية)	8	106.68	5.40	96.70	113.20	1.91
المجموعة 2: (أوتاد ألياف زجاجية مصنعة بتقنية CAD/CAM)	8	128.15	13.58	108.60	145.10	4.80

المقاييس الإحصائية الوصفية لمتغير مقاومة الانكسار بالنيوتن

الجدول رقم (2): نتائج اختبار المجموعة الثانية ونمط الفشل الحاصل

رقم السن	مقاومة الانكسار (نيوتن)	نمط الفشل
1	262.1	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
2	271.3	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
3	279.5	انكسار بالسن عند مستوى التاج مع انقلاع الودت
4	279.8	انكسار بالسن عند مستوى العنق مع انقلاع الودت
5	262.9	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
6	286.2	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
7	293.7	انكسار بالسن عند مستوى العنق دون انقلاع الودت
8	266.4	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت

الجدول رقم (3): نتائج اختبار المجموعة الرابعة ونمط الفشل الحاصل

رقم السن	مقاومة الانكسار (نيوتن)	نمط الفشل
1	354.2	انكسار بالسن عند مستوى العنق مع انقلاع للودت
2	367.5	انكسار بالسن عند مستوى العنق مع انقلاع للودت
3	362.8	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
4	372.1	انكسار بالسن عند مستوى التاج مع انقلاع الودت
5	359.6	انكسار بالسن عند مستوى التاج دون انقلاع الودت
6	376.3	انكسار بالسن عند مستوى العنق مع انقلاع للودت
7	349.7	انكسار بالسن عند مستوى التاج مع انقلاع الودت
8	381.9	انكسار بالسن عند مستوى العنق مع انقلاع للودت

المناقشة

وجد من خلال هذه الدراسة وما تم ملاحظته من الجداول الإحصائية ان قيمة مستوى الدلالة أصغر من القيمة 0.05 وذلك عند مستوى الثقة 95% أي يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط مقدار مقاومة الشد (الثبات) وأيضاً في متوسط مقدار مقاومة الانكسار بالنيوتن بين الأوتاد الراتنجية المقواة بالألياف الزجاجية مسبقة الصنع و المصنعة بتقنية ال CAD/CAM وان المصنعة بتقنية ال CAD/CAM كانت اكبر منها وقد يعزى ذلك الى ان تصنيعها باستخدام أقراص TRILOR بعد اخذ طبعة لمسكن الودت واجراء مسح ضوئي بواسطة scanner ثم الخراط بمساعدة ال CAD/CAM تكون قد انجزنا وتد وقلب مخصص لهذا السن وبالتأكيد يتمتع بانطباق داخلي اكبر ضمن مسكن الودت وبالتالي سماكة اسمنت الصاق اقل على عكس الاوتاد الراتنجية المقواة بالألياف مسبقة الصنع حيث يتم صنع مسكن للودت ووضع وتد مسبق الصنع ضمن القناة مع كمية اكبر من اسمنت الالتصاق وفجوات اكبر وتقلص تصليبي اكبر واحتمالية تشكل فقاعات هوائية اكبر وبالتالي ثبات اقل

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة اجراها (Ferrari M,2017) حيث وجد ان ثبات القلوب والأوتاد المخروطة بتقنية CAD/CAM كانت اعلى من المصنوعة باستخدام الأوتاد مسبقة الصنع واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة اجراها (Grandini et al,2005) حيث وجد ان ثخانة امسنت الالتصاق حول الودت الراتنجي المقواة بالالياف الزجاجية تلعب دورا رئيسيا في أداء الودت حيث ان ثخانة طبقة الاسمنت تتعلق بمدى انطباق الودت ضمن مسكنه ضمن القناة الجذرية وكلما كانت سماكة الاسمنت اقل كان الثبات افضل اختلفت هذه الدراسة مع دراسة اجراها (Gomes EA,2018) حيث وجد ان خراط الودت باستخدام تقنية ال cad/cam كان لها اثر سلبي على خواصه الميكانيكية وذلك لان الودت امس بدون خشونة ف قلل ذلك من قوى الربط بين الودت واسمنت الالتصاق

الاستنتاجات

ضمن حدود هذه الدراسة يمكن استنتاج ما يلي:

- 1- ان استخدام تقنية ال CAD\CAM في خراط الأوتاد الراتنجية المقواة بالالياف الزجاجية اعطى نتائج افضل من ناحية الثبات داخل القناة الجذرية من الاوتاد مسبقة الصنع
- 2- ان استخدام تقنية ال CAD\CAM في خراط الأوتاد الراتنجية المقواة بالالياف الزجاجية اعطى نتائج افضل من ناحية مقاومة الانكسار للاسنان المرممة به فضلا عن المرممة بالأوتاد الراتنجية المقواة بالالياف الزجاجية مسبقة الصنع

المراجع

- 1- Anchietta, R.B. et al. 'Influence of customized composite resin fibreglass posts on the mechanics of restored treated teeth', International endodontic journal, 45(2), (2012) , 146– 155.
- 2- Awad, M.A. and Marghalani, T.Y. 'Fabrication of a custom-made ceramic post and core using CAD–CAM technology', Journal of Prosthetic Dentistry, 98(2), (2007) ,161–162. Bolla,
- 3- M. et al. 'Root canal posts for the restoration of root filled teeth', Cochrane Database of Systematic Reviews 24 (1), (2007), CD004623. doi: 10.1002/14651858.CD004623.pub2. da Costa, R.G. et al. 'Effect of CAD/CAM glass fiber post-core on cement micromorphology and fracture resistance of endodontically treated roots.', American journal of dentistry, 30(1), (2017) , 3–8.
- 4- Da Silva NR, Aguiar GC, Rodrigues Mde P, et al: Effect of resin cement porosity on retention of glass-fiber posts to root dentin: An experimental and finite element analysis. Braz Dent J , 26, 2015, 630–6
- 5- Eid, R., Juloski, J., Ounsi, H., Silwaidi, M., Ferrari, M., Salameh, Z. Fracture resistance and failure pattern of endodontically treated teeth restored with computer-aided design/computer-aided manufacturing post and cores: A pilot study. Journal of Contemporary Dental Practice, 20(1), (2019)a, 56–63.

- 6– Eid, R. Y., Koken, S., Baba, N. Z., Ounsi, H., Ferrari, M., Salameh, Z. Effect of fabrication technique and thermal cycling on the bond strength of CAD/CAM milled custom fit anatomical post and cores: an in vitro study. *Journal of Prosthodontics*, 28(8), (2019)b, 898–905.
- 7– Eid, R., Tribst, J. P. M., Juloski, J., Özcan, M., Salameh, Z. Effect of material types on the fracture resistance of maxillary central incisors restored with CAD/CAM post and cores. *International Journal of Computerized Dentistry*, 24(1), (2021), 41–51.
- 8– Figueiredo, F.E.D., Martins-Filho, P.R.S. and Faria-e-Silva, A.L. ‘Do metal post-retained restorations result in more root fractures than fiber post-retained restorations? A systematic review and meta-analysis’, *Journal of endodontics*, 41(3), (2015), 309–316
- 9– Giordano, R.. Materials for chairside CAD/CAM-produced restorations. *The Journal of the American Dental Association*, 137, (2006), 14–21.
- 10– Gonzaga, C. C., Correr, G. M. CAD/CAM post-and-core using different esthetic materials: Fracture resistance and bond strengths. *American Journal of Dentistry*, 30(6) (2017),
- 11– Grandini, S., Goracci, C., Monticelli, F., et al. ‘SEM evaluation of the cement layer thickness after luting two different posts.’, *Journal of Adhesive Dentistry*, 7(3), (2005), 235–40.
- 12– Hendi, A.R. et al. ‘The effect of conventional, half-digital, and full-digital fabrication techniques on the retention and apical gap of post and core restorations’, *The Journal of prosthetic dentistry*, 121(2), (2019) ,364.e1–364.e6 Irmak,
- 13– Ö. et al. ‘Flexural strength of fiber reinforced posts after mechanical aging by simulated chewing forces’, *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*, 77, (2018), 135–139.
- 14– Liu, P., Deng, X.-L. and Wang, X.-Z. ‘Use of a CAD/CAM-fabricated glass fiber post and core to restore fractured anterior teeth: A clinical report’, *The Journal of prosthetic dentistry*, 103(6), (2010) , 330–333.
- 15– Mainjot, A. K., Dupont, N. M., Oudkerk, J. C., Dewael, T. Y., Sadoun, M. J. From artisanal to CAD-CAM blocks: state of the art of indirect composites. *Journal of Dental Research*, 95(5), (2016), 487–495.

- 16– Marchionatti, A.M.E. et al. 'Clinical performance and failure modes of pulpless teeth restored with posts: a systematic review', Brazilian Oral Research, 3(31) , (2017);, e64. doi: 10.1590/1807-3107BOR-2017.vol31.0064.
- 17– Miyazaki, T. et al. 'A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experience', Dental materials journal, 28(1), (2009) ,44–56. Moustapha, G. et al. 'Marginal and internal fit of CAD/CAM fiber post and cores', Int J Comput Dent, 22(1), (2019) , 45–53.
- 18– Perucelli, F. et al. 'Effect of half-digital workflows on the adaptation of customized CAD/CAM composite post-and-cores', The Journal of Prosthetic Dentistry.126(6), (2020) ,756– 762.
- 19– Rosentritt, M. et al. 'Comparison of in vitro fracture strength of metallic and tooth-coloured posts and cores', Journal of Oral Rehabilitation, 27(7), (2000) ,595–601.
- 20– Shembish, F. A., Tong, H., Kaizer, M., Janal, M. N., Thompson, V. P., Opdam, N. J., Zhang, Y. Fatigue resistance of CAD/CAM resin composite molar crowns. Dental Materials, 32(4), (2016), 499–509.
- 21– Spina, D.R.F. et al. 'Scanning of root canal impression for the fabrication of a resin CAD/CAM-customized post-and-core', The Journal of prosthetic dentistry, 120(2), (2018) ,242– 245.
- 22– Sterzenbach, G., Franke, A. and Naumann, M. 'Rigid versus flexible dentine-like endodontic posts—clinical testing of a biomechanical concept: seven-year results of a randomized controlled clinical pilot trial on endodontically treated abutment teeth with severe hard tissue loss', Journal of Endodontics, 38(12), (2012) ,1557–1563.
- 23– Tsintsadze, N. et al. 'Performance of CAD/CAM fabricated fiber posts in oval-shaped root canals: An in vitro study.', American journal of dentistry, 30(5), (2017), 248–254.