

تقييم الأداء السريري لنوعين من التيجان الراتنجية التجميلية المباشرة وغير المباشرة المستخدمة لترميم الأرحاء المؤقتة المعالجة لبياً

د. محمد نور الحلبي* أ.م.د. ندى بشارة** أ.م.د. جهاد أبو نصار***

(الإيداع: 19 تشرين الأول 2020 ، القبول: 21 كانون الثاني 2021)

الملخص:

تطورت المتطلبات التجميلية في الآونة الأخيرة لدى المرضى وشملت هذه المتطلبات الأطفال والأهل، ولذلك اجريت هذه الدراسة لتقييم الأداء السريري لنوعين من التيجان التجميلية غير المباشرة، الأولى مصنعة من قوالب راتنجية مقواة White PMMA التي يتم تشكُّلُ وفق نظام CAD\CAM (Copyright © 2016 Roland DGA Corporation) ، والثانية تيجان من الراتنج المركب المباشرة المطبقة بواسطة قوالب سيلونيدية جاهزة في ترميم الأرحاء المؤقتة المعالجة لبياً، حيث تم في هذه الدراسة تقييم الثبات والانطباق الحفافي والالتهاب اللثوي. تألفت عينة البحث من 25 رحي ثنائية مؤقتة سفلية معالجة ببتير لب تم تحضيرها لاستقبال هذه التيجان في كل مجموعة، المجموعة الأولى تم تحضير السن وإجراء طبعة ومعكس وتصميم التاج وفق برنامج Exucade وتصنيع التاج من قوالب PMMA ومن ثم الصاقه على الرحي المختبرة، و المجموعة الثانية: باستخدام الطريقة المباشرة طبق الراتنج المركب ضوئي التصلب وفق قوالب سيلونيد جاهزة بعد تحضير السن. وقِيَمَتِ النتائج السريرية بفترات متابعة 3,6,12 شهراً، لم تلحظ فوارق إحصائية عند إجراء اختبار كاي مربع، حيث بلغت قيمة P-Value ($P= 0.082$) بالتالي عدم وجود فرق دال احصائياً من ناحية ثبات الترميم حتى نهاية فترة المتابعة، في حين لوحظ وجود فروق عند إجراء اختبار مانوتني لمقارنة الالتهاب اللثوي الحاصل بين المجموعتين ($P= 0.034$)، كما لوحظ وجود فروق عند إجراء اختبار مانوتني لمقارنة الانطباق الحفافي بين المجموعتين ($P= 0.009$). أظهرت كل من التيجان التجميلية غير المباشرة المصممة من قوالب PMMA وفق نظام CAD\CAM وتيجان الراتنج المركب التجميلية المباشرة المطبقة بواسطة قوالب سيلونيدية أداءً سريرياً عالياً من ناحية الديمومة وثبات التاج، وبنسبة ثبات ممتازة للتيجان المباشرة 97% بالمقارنة مع 80% في تيجان الـ PMMA، في حين تفوقت تيجان الـ PMMA من ناحية الانطباق الحفافي وردود الفعل اللثوية في مراحل متقدمة من المتابعة السريرية.

الكلمات المفتاحية: تيجان أرحاء مؤقتة - CAD\CAM - سيلونيد

* طالب دكتوراه في طب أسنان الأطفال جامعة دمشق كلية طب الأسنان

** استاذ مساعد في طب أسنان الأطفال جامعة دمشق كلية طب الأسنان

*** استاذ مساعد في تعويضات الأسنان الثابتة جامعة دمشق كلية طب الأسنان

Clinical Evaluation of Two Types of esthetic resin Crowns (Direct– Indirect) Used in Restoring Pulp Treated Primary Molars

Dr.M–Nour Alhalabi* Asst.Prof.Dr.Nada Bshara** Asst.Prof.Dr.Jihad Abou Nassar***

(Received: 19 October 2020, Accepted: 21 January 2021)

Abstract:

Recently, esthetic concerns has been increased dramatical for pediatric patient and their parents for the dental treatment, this study was conducted to clinically evaluate two type of esthetic primary molars crowns fabricated using two different methods, PMMA White Peaks blocks via Computer Aid Designed, Computer Aid Manufacturing CAD\CAM system and direct composite colloid crowns in restoring pulp treated primary molars for restoration failure, gingival health and marginal integrity.

Twenty five pulp treated primary molars prepared for crowning, in group A: After tooth preparation, digital scanning for its dies was made and then digital design via “Exucade software ” to fabricate crowns using polymethylmethacrylate (PMMA) blocks, the crowns were cemented to the prepared teeth cement., in group B (the direct technique): direct composite resin were applied via celluloid ready–made matrix , the follow–up were recorded in 3–6–12 months. No statistically significant differences noted when using Chi–square Test in terms of restoration failure evaluation between Group A\B ($P= 0.146$), statistical significance differences were noted in gingival health, marginal integrity when using mann–whiteny test ($p=0.034 – p=0.009$).

The two tested esthetic crowns are prone to be able to be used clinically with no statistical differences between the two types, with 97% retention rate for direct composite via colloid matrix compared to 80% in CAD\CAM crowns, although, PMMA crowns perform better in the aspect of gingival health and marginal integrity in late follow–up periods.

Key words: Primary teeth crowns– CAD\CAM – celluloid.

* PhD. Resident, Dep. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Damascus University, Damascus, Syria

** Ass. Prof. Dep. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Damascus University, Damascus, Syria

*** Ass. Prof. Dep. of prosthodontics, School of Dentistry, Damascus University, Damascus, Syria

I – المقدمة:

تتعرض الأسنان المؤقتة وبشكل كبير للتهدم إما بسبب النخر أو لأسباب رضوية، حيث يعتبر النخر السنوي السبب الأساسي والأكثر انتشاراً، حيث تسبب النخور السنوية في الأرحاء المؤقتة تهدماً واسعاً للبنى السنوية، بالإضافة للألم وفقدان الأسنان التالي مما يُخل التوازن الاطباقية (Babaji, 2015).

أصبح الاهتمام بالناحية التجميلية ضرورة ملحة في المعالجات السنوية عند المرضى لذلك اتجهت معظم المعالجات إلى توفير ترميمات تتميز بجمالية عالية وسعر أقل حيث تعتبر المواد الراتنجية ذات التصلب الضوئي النموذج الأمثل لذلك عند أطباء الأسنان. (Filipov and Vladimirov, 2006)

إن المشكلة الأساسية التي تحد من إمكانية استخدام الترميمات التجميلية على الأرحاء المؤقتة تتلخص بعدد من النقاط التالية: الحجم الصغير للأرحاء المؤقتة، قرب القرون اللبية من الجدران الملاصقة "في حالة ترميم أسنان غير معالجة لبياً"، سماكة المينا القليلة والذي يعتبر سبباً في ضعف ارتباط الترميمات الراتنجية، بالإضافة إلى التعاون الذي يبديه الطفل خلال جلسة المعالجة السنوية، كما أنه من الضروري عند اختيار المادة الترميمية التي تعيد الناحية الوظيفية والتجميلية للأسنان واسعة التهدم عند الأطفال أن تكون متقبلة حيويًا وذات خواص ميكانيكية جيدة خاصة خلال المضغ و تجميلية مع ضمان ثبات لون الترميم (Milena Georgieva et al, 2017).

ساهمت التطورات المتتالية في تقنيات الإلصاق في الآونة الأخيرة في إمكانية تطبيق التعويضات الراتنجية التجميلية غير المباشرة (Terry et al., 2005) حيث تهدف التقنية غير المباشرة في التعويضات التجميلية إلى الحصول على ترميمات مغطية لكامل محيط السن مع تحضير أصغري للبنى السنوية بما يساهم في الحفاظ على النسيج السنوية (Guelmann et al., 2004)

وفي مراجعة كوكرن المنهجية في 2015 ذكر أهمية استخدام التيجان لترميم الأرحاء المؤقتة المصابة بتهدم جدار او اكثر والأرحاء المعالجة لبياً، الأمر الذي يساهم في تخفيف الألم المستقبلي الناتج عن فقدان الترميمات والحاجة لجلسات إعادة ترميم. (Karpagam and Mathew, 2020).

فيما بعد، انتشر استخدام تيجان السيلونيد، وهي قوالب جاهز من شرائط السيلونيد التي تشكل مسندة جاهزة تبعاً لشكل السن المراد تطبيقها عليه، ويتم ملئ هذه التيجان بالراتنج المركب ضوئي التصلب بعد إجراء ثقب من الناحية غير الظاهرة تجميلية (حنكي القواطع والأرحاء العلوية – لساني القواطع والأرحاء السفلية) وتطبيقها على السن بشكل مباشر بعد إجراءات العزل والتخريش وتطبيق المادة الرابطة وتصلبها ومن ثم إزالة القالب السيلونيدي.

حظي استخدام هذه التقنية بشعبية واسعة وبشكل أساسي من قبل اختصاصي طب أسنان الأطفال لترميم القواطع العلوية المؤقتة لأنها تؤمن ترميمات ذات كفاءة عالية بالإضافة لتوفر مواد التطبيق بشكل دائم ضمن العيادات للاستخدام الروتيني اليومي (Croll, 1990).

حيث ان استخدام تيجان السيلونيد الخلفية لترميم الأرحاء المؤقتة المعالجة ببتن اللب يساهم في ترميم الفراغ المتشكل في الحفرة النخرية بالإضافة الى ترميم محيط السن بشكل كامل من نفس المادة، مما يؤمن ارتباط اعظمي للترميم وبالبنية السنوية وبالتالي حماية النسيج السنوية المتبقية من النخر السنوي، كما ان هذه التقنية تتطلب تحضير بالحد الأدنى للنسيج السنوية اطباقياً ومحيطياً مما يساهم في الحفاظ على البنى السنوية وتحقيق ارتباط افضل للراتنج المركب مع البنى المينائية ذات قوى الارتباط الأعلى بالمواد الراتنجية بتقنية التخريش الحمضي، بالإضافة لنسبة النجاح المرتفع لتطبيق تيجان الراتنج المركب المباشر بواسطة مساند السيلونيد الجاهزة على الأسنان المؤقتة. (Waggoner, 2015)

تطورت تطبيقات طب الأسنان الرقمي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وبشكل خاص في تقنيات التصنيع المخبري والذي يشمل اتجاهين أساسيين: تقنية الإضافة والتي تشمل بناء التعويضات على طبقات وذلك بواسطة الطابعة السنية ثلاثية الأبعاد، وتقنية النحت والتي تتضمن تحضير قوالب جاهزة للحصول على الترميم المطلوب وذلك عبر تقني CAD\CAM (Mainjot . et al., 2016, Frazier, 2014)

تم تقديم ال(CAD/ CAM) في طب الأسنان خلال الثمانينات تحت مسمى CEREC وهي التقنية التي تم استخدامها لملأ المواد الخزفية *إعادة بناء الخزف*(Ceramic REConstruction) كما وتتواجد العديد من المواد المستخدمة كقوالب للتصميم بتقنية CAD\CAM والتي يتم استخدامها لتشكيل تعويضات سنية ذات خواص ميكانيكية وتجميلية مناسبة للاستخدام داخل الفموي في العديد من الحالات (Syed et al., 2015) إن المواد المستخدمة بال (CAD/CAM) يجب أن تكون كتلة واحدة (Raul Rotar et al, 2019) "mono lithic" حيث يتم تقديم هذه المواد على شكل كتل (Block) يتم إنتاجها صناعياً بال CAD/ CAM بالتالي إنتاج مادة متجانسة مع عدد أقل من العيوب أو المسام.

تسمح هذه العملية بإنتاج مواد ذات محتوى ملئ عال بأنماط بلمرة تحت حرارة عالية (HT) وضغط عالي (HP) وبالتالي مادة ذات خواص ميكانيكية أكبر، مسام أقل وثبات أكبر للون. (Fatima Miriam, 2019).



تعتبر مادة PMMA ذات تكلفة منخفضة وناحية تجميلية مقبولة وخصائص ميكانيكية جيدة، كما وتغلب الملامح بواسطة ال CAD/ CAM على المشاكل التي تم الإبلاغ عنها حول ال PMMA التقليدي حيث أن عملية البلمرة تتم تحت ضغط مرتفع ودرجة حرارة مثالية مما يؤدي إلى مسامية أقل وخواص ميكانيكية أفضل و استقرار للون و انطباق أفضل للحواف مع قوة انحناء أعلى (FS) (Gulce Alp et al, 2017).

تتميز التيجان الراتنجية المصنعة مخبرياً بسهولة الملائمة والتطبيق السريع بسبب إمكانية التعديل، بالإضافة إلى القدرة على الإصلاح والإضافة، وتجنب الإضرار باللثة وبالتالي لا حاجة لإجراء التخدير (El-Kalla and García-Godoy, 1999)

2-الهدف:

تم اجراء هذه الدراسة لتقييم الأداء السريري لنوعين من التيجان الراتنجية التجميلية: المصنعة مخبرياً بواسطة CAD\CAM من مادة PMMA والتيجان الكومبوزت الراتنجية المباشرة باستخدام حوامل سيلوثيدية جاهزة في ترميم الأرحاء المؤقتة المعالجة لبياً.

3-المواد والطرائق:

تمت هذه الدراسة وفق المعايير السريرية للأبحاث السريرية CONSORT (Turner et al., 2012) وهي دراسة سريرية مضبوطة معشاة ثنائية التعمية، تم حساب حجم العينة باستخدام البرنامج الاحصائي G.Power 3.1.9 وبمستوى ثقة 80%، فتم الحصول على حجم عينة 22 تاج في كل مجموعة مدروسة وبسبب المتابعة طويلة الأمد تم رفع حجم العينة بمقابل 5% الموازي لعامل الانسحاب المحتمل فاعتمد 25 تاج في كل مجموعة مدروسة.

تم اجراء هذه الدراسة في جامعة دمشق- كلية طب الاسنان- قسم طب اسنان الأطفال وخلال فترة جمع عينة بلغ 4 أشهر وبمتابعة 12 شهراً (3-6-12) للأطفال المراجعين بهدف اجراء علاجي للأرحاء المؤقتة بأعمار بين 4 ل 8 سنوات وبمتوسط 6.04.

شملت معايير الادخال لاطفال العينة ماييلي: أطفال بصحة جيدة لا يعانون من امراض عامة – ذوي سلوك متعاون (بتصنيف إيجابي – إيجابي مطلق) وفق التقييم السلوكي لفرانكل، وجود رحي مؤقتة واحدة على الاقل بحاجة لاجراء بتر لب ومصابة بتهدم حفاقي.

بعد اجراء التقييم السريري والتصوير الشعاعي لتأكيد التشخيص، تم عزل السن بواسطة الحاجز المطاطي بعد اجراء التخدير المناسب واجراء بتر اللب وفق الطريقة التقليدية، (Dean, 2016) وبعد تطبيق حشوة القمر باستخدام مادة أوكسيد الزنك والاجينول، تم ترميم السن بشكل كامل بواسطة مادة الاسمنت الزجاجي الشاردي (Fuji IX, GC, Tokyo, Japan). بعد الانتظار مدة 3-5 دقائق حتى اكتمال تصلب الاسمنت، اجري تحضير بسيط للرحى المؤقتة بواسطة سنابل ماسية من شركة Komet, Brasseler, Lemgo, Germany مخروطية ويخط انهاء شبه كتف موازي لمستوى اللثة ويسماكة تحضير بلغت 0.8 حتى 1 ملم على السطوح المحورية وتخفيض اطباقي 1.5 ملم وذلك بواسطة سنابل ارشاد لتحديد وتوحيد سماكة التحضير.


في المجموعة الأولى (مجموعة تيجان الـ PMMA بواسطة CAM/CAM) وبعد انهاء التحضير تم اجراء طبعة مطاطية (مطاط قاسي ومطاط رخو) من شركة Examix NDS, GC Corporation, Tokyo, Japan و اجراء طبعة الجينات للفق المقابل.

تم صب هذه الطبعة بواسطة الجبس المحسن المقوى، وبعد ذلك تم إجراء مسح ضوئي للأمتلة الجبسية بعد اكتمال التصلب بواسطة الماسح الضوئي Medit T300 3D Dental Scanners (MEDIT corp. 23 Goryeodae-ro 22-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea) وإدخال البيانات الى جهاز الحاسب بهدف اجراء تصميم موحد للتيجان المختبرة في كل مجموعة على حدا في المجموعتين بواسطة برنامج Exocad GmbH software (GmbH, Darmstadt, Germany) بهدف الحصول على ملف STL وارساله لجهاز CAD/CAM لاجراء تحضير لقوالب PMMA وتشكيل التيجان النهائية ومن ثم الصاق التيجان بعد اجراء التجربة السريرية بواسطة اسمنت زجاجي شاردي معدل بالراتنج G-CEM LinkAce™, GC Corporation, Tokyo, Japan وفحص الاطباق وانهاء الحواف. (Mourouzis et al., 2019) في المجموعة الثانية (مجموعة تيجان الكومبوزت المباشرة Ivoclar Vivadent Tetric N-Bond بواسطة تيجان السيلونيد الشفافة TDV Dental, Pomerode, SC, Brazil) تم اختيار القياس المناسب للتاج المحضر من مجموعة التيجان الجاهزة السيلونيدية الشفافة، وبعد اجراء التخريش والغسل وتطبيق المادة الرابطة والتصليب على الرحي، تم ملئ التاج الشفاف بمادة الكومبوزت ضوئي التصلب وبدرجة لونية A1 وتطبيقه على السن المراد تتويجه وتطبيق ضغط وذلك بعد اجراء ثقب في كل من الجهتين اللسانية والدليلزية بهدف تفرغ الزوائد ومنع تشكل الفقاعات الهوائية، وبعد ذلك تم اجراء التصليب الضوئي لمدة 40 ثانية على كامل الترميم (لسانيا-دهليزيا-اطباقيا) وإزالة الزوائد والانهاء وفق المناسب وفحص الاطباق. (Ram and Peretz, 2000)


تم اجراء تقييم سريري وفقا لمعايير التقييم السريري للأداء السريري United States Public Health Service criteria (USPHS) لكل من ثبات المرممة والالتهاب اللثوي والانطباق الحفاقي وتقييم النتائج بفترات متابعة 3-6-12 شهراً وفقا لما يلي: (الشكل 1و2)

- ثبات الترميم: (بقاء التيجان حتى نهاية فترة المتابعة) Restoration failure

- 3 يعني سقوط التاج وخروجه من العينة
 2 كسر كبير بالتاج ويمكن إصلاحه
 1 كسر بسيط قابل للإصلاح
 0 لا يوجد أي كسر ملاحظ
- ردة فعل النسيج اللثوية للتيجان المختبرة (الالتهاب اللثوي) Gingival index
 3 التهاب لثوي شديد ونزف عفوي
 2 التهاب لثوي متوسط ونزف بعد السبر الخفيف
 1 التهاب لثوي بسيط ونزف بعد السبر الخفيف ب 5 ثواني
 0 لا يوجد التهاب لثوي (Salama, 2018)
- الانطباق الحفافي Marginal integrity
 1 لا يوجد أي فجوة ملاحظة بالفحص بواسطة المسبر
 2 فجوة صغيرة غير ملاحظة عيانياً ويمكن اكتشافها بواسطة المسبر
 3 فجوة واضحة يمكن ملاحظتها عيانياً (Alaki et al., 2020)



الشكل رقم (1): A عند الصاق التاج في مجموعة PMMA - B بعد فترة متابعة 12 شهراً



الشكل رقم (2): A بعد تطبيق تاج السيلونيد مع ترميم الكومبوزيت الضوئي B بعد متابعة الـ 12 شهر

4- النتائج:

تم استخدام برنامج الإحصاء SPSS 21.0 for windows, SPSS Inc., Chicago, USA لدراسة الفروق الإحصائية. تألفت عينة البحث من 50 تاجاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب نوع التيجان تألفت كل منها من 25 تاج، حيث تكونت المجموعة الأولى من تيجان (CAD\CAM). وتكونت المجموعة الثانية من تيجان (Celloid Crown).


أولاً: دراسة نسبة نجاح التيجان المختبرة (بقاء التيجان حتى نهاية فترة المتابعة)

تمت مراقبة عدد التيجان المتبقية في كل مجموعة من مجموعات عينة البحث، وذلك في كل متابعة من المتابعات الأربع، وفيما يلي يوضح الباحث نتائج مراقبة نسبة النجاح للتيجان المختبرة (بقاء التيجان حتى نهاية فترة المتابعة).

الجدول رقم (1): نتائج مراقبة عدد التيجان المتبقية في مجموعات الدراسة خلال فترة المتابعة

النسبة المئوية للنجاح	بعد 12 شهر	بعد 9 أشهر	بعد 6 أشهر	بعد 3 أشهر	البيانات القاعدية	المجموعة
%80	20	20	20	22	25	CAD\CAM
%96	24	25	25	25	25	Celoid Crown

يتبين من خلال الجدول والشكل البياني السابقين أنَّ نسبة النجاح الأفضل للتيجان المختبرة (بقاء التيجان حتى نهاية فترة المتابعة) كانت في مجموعة Celoid Crown حيث بلغت النسبة المئوية لنجاح التيجان المختبرة (96%) بواقع بقاء (24) تاج حتى نهاية فترة المتابعة. وبلغت نسبة نجاح التيجان المختبرة في مجموعة CAD\CAM (80%) بواقع بقاء (20) تاج حتى نهاية فترة المتابعة.



المخطط رقم (1): نسبة بقاء التيجان وثبات المرممة حتى نهاية فترة المتابعة

ومن أجل دراسة الفروق في نسبة نجاح التيجان المختبرة بين المجموعات الثلاث لعينة البحث تم تطبيق اختبار كاي مربع، والنتائج موضحة في الجدول رقم (2).

الجدول رقم (2): نتائج اختبار كاي مربع لدراسة الفروق في نسبة نجاح التيجان المختبرة بين المجموعات الثلاث لعينة

البحث

المتغير المدروس	قيمة اختبار كاي مربع	درجة الحرية	قيمة P-Value	دلالة الفروق
الفروق في نسبة نجاح التيجان بين مجموعتي (Celoid Crown ,CAD\CAM)	3.030	1	0.082	لا توجد فروق دالة

بلغت قيمة اختبار كاي مربع لدراسة الفروق في نسبة نجاح التيجان المختبرة بين مجموعتي (Celoid Crown ، CAD\CAM) قد بلغت (3.030) وبلغت قيمة P-Value التابعة لها (0.082) وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبالتالي لا يوجد فرق دال احصائياً في نسبة نجاح التيجان المختبرة بين المجموعتين المدروستين.

ثالثاً: المقارنة في مشعر الالتهاب اللثوي بين مجموعات عينة الدراسة:

الجدول رقم (3): النسب المئوية لشدة الالتهاب اللثوي في مجموعات عينة الدراسة في فترات المتابعة

المجموع	النسبة المئوية %				التكرارات				المجموعات		
	التهاب شديد	التهاب متوسط	التهاب بسيط	لا يوجد	المجموع	التهاب شديد	التهاب متوسط	التهاب بسيط			لا يوجد
%100	0	8	40	52	25	0	2	10	13	CAD\CAM	البيانات القاعدية
%100	0	8	64	28	25	0	2	16	7	Celloid Crown	
%100	0	18.2	54.5	27.3	22	0	4	12	6	CAD\CAM	بعد 3 أشهر
%100	0	46.2	42.1	15	25	0	6	16	3	Celloid Crown	
%100	0	25	60	15	20	0	5	12	3	CAD\CAM	بعد 6 أشهر
%100	0	32	56	12	25	0	8	14	3	Celloid Crown	
%100	0	30	70	0	20	0	6	14	0	CAD\CAM	بعد 12 شهر
%100	0	62.5	37.5	0	24	0	15	9	0	Celloid Crown	

يتضح من خلال الجدول السابق أن جميع التيجان الناجحة في مجموعة CAD\CAM قد ظهر فيها التهاب لثوي حيث ظهر التهاب لثوي بسيط في (14) تاج بنسبة مئوية قدرها (70%)، وظهر التهاب لثوي متوسط في (6) تيجان بنسبة مئوية قدرها (30%). بالمقابل يتضح أن جميع التيجان الناجحة في مجموعة Celloid Crown قد ظهر فيها التهاب لثوي حيث ظهر التهاب لثوي بسيط في (9) تيجان بنسبة مئوية قدرها (37.5%)، وظهر التهاب لثوي متوسط في (15) تاج بنسبة مئوية قدرها (62.5%).

دراسة الفروق في مشعر الالتهاب اللثوي بين المجموعات:

من أجل دراسة الفروق في مشعر الالتهاب اللثوي (ردة فعل النسج) في فترات المتابعة بين مجموعات عينة البحث ، تم تطبيق اختبار كروسكال واليس (Kruskal-Wallis Test)، والنتائج موضحة في الجدول رقم (4).

الجدول رقم (4) نتائج اختبار كروسكال- واليس لدراسة الفروق في مشعر الالتهاب اللثوي بين مجموعات عينة البحث

القرار	قيمة P-Value	قيمة الاختبار	متوسط الرتب	عدد التيجان	المجموعة المدروسة	فترات المتابعة
لا يوجد فرق دال	0.224	2.993	35.24	25	CAD\CAM	قبل العلاج
			43.52	25	Celloid Crown	
لا يوجد فرق دال	0.058	5.709	36.23	22	CAD\CAM	بعد 3 أشهر
			42.12	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.035	8.573	37.28	20	CAD\CAM	بعد 6 أشهر
			39.96	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.000	15.933	32.85	20	CAD\CAM	بعد 12 شهر
			42.44	24	Celloid Crown	

ومن أجل التعرف على اتجاه الفروق الدالة إحصائياً بين المجموعات الثلاث لعينة البحث، تم تطبيق اختبار مان وتني للمقارنات الثنائية بين كل مجموعتين في الفترتين بعد 6 أشهر وبعد 12 شهر من المتابعة، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول رقم (5): نتائج اختبار مان وتني لدراسة الفروق في المقارنات الثنائية في مشعر الالتهاب اللثوي بين

مجموعات عينة البحث

القرار	قيمة P-Value	قيمة z	مجموع الرتب	متوسط الرتب	المجموعة المدروسة	المجموعة المدروسة	فترات المتابعة
لا يوجد فرق دال	0.596	-0.530	439.5	21.98	20	CAD\CAM	متابعة ال 6 أشهر
			595.5	23.82	25	Celoid Crown	
يوجد فرق دال	0.034	-2.125	372	18.6	20	CAD\CAM	متابعة ال 12 شهر
			618	25.75	24	Celoid Crown	

عدم وجود فرق دال احصائياً في مشعر الالتهاب اللثوي في مرحلة بعد 6 أشهر من العلاج بين مجموعة (CAD\CAM) ومجموعة (Celloid Crown)، حيث بلغت قيمة (z) لاختبار مان وتني (0.596) وبلغت قيمة P Value التابعة لها (0.596) وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبالتالي فإن الفرق غير دال إحصائياً وجود فرق دال احصائياً في مشعر الالتهاب اللثوي في مرحلة بعد 12 شهر من العلاج بين مجموعة (CAD\CAM) ومجموعة (Celloid Crown)، حيث بلغت قيمة (z) لاختبار مان وتني (2.125) وبلغت قيمة P Value التابعة لها (0.034) وهي أصغر من مستوى الدلالة (0.05). وهذا الفرق دال إحصائياً لصالح المجموعة (CAD\CAM) لأن متوسط رتب مشعر الالتهاب اللثوي في مرحلة بعد 12 شهر من العلاج في هذه المجموعة البالغ (18.6) أقل وأفضل من متوسط رتب مشعر الالتهاب اللثوي في مجموعة (Celloid Crown) وهو (25.75).
 رابعاً: المقارنة في مشعر الانطباق الحفافي بين مجموعات عينة الدراسة:

الجدول رقم (6): النسب المئوية لدرجات الانطباق الحفافي في مجموعات عينة الدراسة في فترات المتابعة

المجموع	النسبة المئوية %			التكرارات			المجموعات		
	فجوة واضحة	فجوة صغيرة	لا يوجد فراغ	المجموع	فجوة واضحة	فجوة صغيرة			لا يوجد فراغ
%100	0	0	100	25	0	0	25	CAD\CAM	البيانات القاعدية
%100	0	0	100	25	0	0	25	Celoid Crown	
%100	0	9.1	90.9	22	0	2	20	CAD\CAM	بعد 3 أشهر
%100	4	24	72	25	1	6	18	Celoid Crown	
%100	0	10	90	20	0	2	18	CAD\CAM	بعد 6 أشهر
%100	4	24	72	25	1	6	18	Celoid Crown	
%100	0	10	90	20	0	2	18	CAD\CAM	بعد 12 شهر
%100	8.3	37.5	54.2	24	2	9	13	Celoid Crown	

يُلاحظ من خلال الجدول والشكل البياني السابقين أنَّ (18) تاج في مجموعة CAD\CAM كان فيها انطباق حفافي تام بنسبة مئوية قدرها (90%)، وظهرت فجوة صغيرة في الانطباق في تاجين فقط بنسبة مئوية قدرها (10%)، بينما يُلاحظ أنَّ (13) تاج فقط في مجموعة Celoid Crown كان فيها انطباق حفافي تام بنسبة مئوية قدرها (54.2%)، وظهرت فجوة صغيرة في الانطباق في (9) تاجين بنسبة مئوية قدرها (37.5%)، وظهرت فجوة واضحة في الانطباق في تاجين بنسبة مئوية قدرها (8.3%).

دراسة الفروق في مشعر الانطباق الحفافي بين المجموعات الثلاث لعينة البحث:

من أجل دراسة الفروق في مشعر الانطباق الحفافي في فترات المتابعة بين مجموعات عينة البحث الثلاث، تم تطبيق اختبار كروسكال واليس (Kruskal-Wallis Test)، والنتائج موضحة في الجدول رقم (7).

الجدول رقم (7): نتائج اختبار كروسكال- واليس لدراسة الفروق في مشعر الانطباق الحفافي بين مجموعات عينة البحث

القرار	قيمة P-Value	قيمة الاختبار	متوسط الرتب	عدد التيجان	المجموعة المدروسة	فترات المتابعة
لا يوجد فرق دال	1.000	0	38	25	CAD\CAM	قبل العلاج
			38	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.040	6.444	34.18	22	CAD\CAM	بعد 3 أشهر
			41	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.047	6.109	33.4	20	CAD\CAM	بعد 6 أشهر
			39.72	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.001	13.558	29.15	20	CAD\CAM	بعد 12 شهر
			41.02	24	Celloid Crown	

ومن أجل التعرف على اتجاه الفروق الدالة إحصائياً بين المجموعات الثلاث لعينة البحث، تم تطبيق اختبار مان وتني للمقارنات الثنائية بين كل مجموعتين في الفترات بعد 3 أشهر و6 أشهر و12 شهر من المتابعة، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول رقم (8): نتائج اختبار مان وتني لدراسة الفروق في المقارنات الثنائية في مشعر الانطباق الحفافي بين

مجموعات عينة البحث الثلاث

القرار	قيمة P-Value	قيمة z	مجموع الرتب	متوسط الرتب	المجموعة المدروسة	المجموعة المدروسة	فترات المتابعة
لا يوجد فرق دال	0.098	-1.654	475	21.59	22	CAD\CAM	3 أشهر
			653	26.12	25	Celloid Crown	
لا يوجد فرق دال	0.130	-1.512	414	20.7	20	CAD\CAM	6 أشهر
			621	24.84	25	Celloid Crown	
يوجد فرق دال	0.009	-2.603	362	18.1	20	CAD\CAM	12 شهر
			628	26.17	24	Celloid Crown	

عدم وجود فرق دال إحصائياً في مشعر الانطباق الحفافي في مرحلة بعد 3 أشهر-6 أشهر من العلاج بين مجموعة (CAD\CAM) ومجموعة (Celloid Crown) حيث كانت قيم P Value التابعة للاختبار مان وتني أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبالتالي فإنَّ الفرق غير دال إحصائياً.

ظهر فرق دال إحصائياً في مشعر الانطباق الحفافي في مرحلة بعد 12 شهر من العلاج بين مجموعة (CAD\CAM) ومجموعة (Celloid Crown) حيث كانت قيم P Value التابعة للاختبار مان وتني أصغر من مستوى الدلالة (0.05). وهذا الفرق دال إحصائياً لصالح كل من مجموعة (CAD\CAM) لأنَّ متوسط رتب مشعر الانطباق الحفافي بعد 12 شهر من العلاج البالغ (18.1) أقل وأفضل من متوسط رتب مشعر الانطباق الحفافي في مجموعة (Celloid Crown) وهو (27.35).

5- المناقشة:

تعد المشكلة الأساسية للأرجاء المؤقتة المتهمة الحفاف والمعالجة لبياً هي عدم قدرة الترميمات داخل التاجية على تقديم الدعم الكافي للحدبات والبنى السنية المتبقية مما يزيد احتمالية الكسر وهذا ما يدعو للحاجة لاستخدام الترميمات المغطية بشكل كامل بهدف تحقيق الدعم الكامل. (El-Kalla and García-Godoy, 1999)

يعتبر اختيار الترميمات التي تحقق الناحية الجمالية في الاسنان المؤقتة تحدياً كبيراً لطبيب الأسنان، حيث أن قلة الخيارات التجميلية وصعوبة التطبيق والعزل في الارحاء المؤقتة بالإضافة إلى الحاجة لتدبير سلوك الطفل خلال العلاج وقلة هذه الخيارات التجميلية بسبب خصوصية الارحاء المؤقتة. (Shah et al., 2004)

تطورت تقنيات طب الاسنان في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبحت تستخدم التطبيقات الحاسوبية في تصميم الترميمات والتعويضات السنية، حيث ان استخدام هذه البرامج (مثل برنامج Exucade المستخدم في هذه الدراسة) ينتج في النهاية ترميمات وتعويضات سنية ذات انطباق حفافي مثالي وتشابك اطباقي ممتاز وحواف لثوية مسايرة للوضع الطبيعي مما يساهم في رفع الأداء السريري بشكل عام للتيجان المصممة بهذه الطريقة. (Mourouzis et al., 2019)

حققت تيجان ال PMMA أداءً سريرياً ممتازاً من ناحية الثبات وتوقفت على التيجان المباشرة من ناحية الانطباق الحفافي وردود الفعل اللثوية في فترات المتابعة 6 و 12 شهراً، حيث تتصف تقنية CAD\CAM بإمكانية التصنيع انطلاقاً من قوالب مصنعة مخبرياً وفق شروط مخبرية بضغط وحرارة عالية وبالتالي تتميز بصفات ميكانيكية عالية مما يسمح بإمكانية استخدامها كترميمات للاستخدام داخل الفموي. (Nguyen et al., 2012)

كما ان استخدام الماسح الضوئي والتصميم بواسطة برامج حاسوبية Exucade ساهم في تحقيق انطباق حفافي ممتاز على فترات المتابعة 6، 12، 3 شهراً، بالمقارنة مع تقنية التطبيق بواسطة التيجان السيلويديية الجاهزة مسبقة الصنع والتي قد يحصل بها بعض الأخطاء تضعف من الانطباق الحفافي المطلوب.

من ناحية أخرى، فقد تطورت أيضاً تقنيات الالصاق في الترميمات السنية المباشرة بشكل ملحوظ، حيث ساهم ذلك في زيادة ثبات الترميمات المستخدمة لهذه المواد بشكل كبير (Mourouzis et al., 2019)، حيث يعتبر استخدام الراتنج المركب في تقنية التطبيق المباشر للتيجان وارتباطه بسطح مينائي/عاجي واسع على كامل محيط السن العامل الأساسي في نسبة الثبات الممتازة 97% بالمقارنة مع نسبة 80% في مجموعة التيجان غير المباشرة في نهاية فترات المتابعة.

ولكن صعوبة تطبيق الترميمات المباشرة بواسطة تيجان السيلويدي، واحتمالية تأثير سائل الميزاب اللثوي في عملية الالصاق عند حواف التاج (Casas, 2019)، وصعوبة الانتهاء في تلك المناطق، كل ذلك أدى الى ازدياد ردود الفعل اللثوية مع استمرار فترات المتابعة بعد 6 أشهر من التطبيق وذلك بالمقارنة مع التيجان غير المباشرة.

6- الاستنتاجات:

ضمن محدوديات هذه الدراسة السريرية، كانت كل من التيجان التجميلية غير المباشرة المصممة من قوالب PMMA وفق نظام CAD\CAM وتيجان الراتنج المركب التجميلية المباشرة المطبقة بواسطة قوالب سيلويديية أداءً سريرياً عالياً من ناحية الديمومة وثبات التاج، وبنسبة ثبات ممتازة للتيجان المباشرة 97% بالمقارنة مع 80% في تيجان ال PMMA، في حين توقفت تيجان ال PMMA من ناحية الانطباق الحفافي وردود الفعل اللثوية في مراحل متقدمة من المتابعة السريرية.

7-المراجع:

1. ALAKI, S. M., ABDULHADI, B. S., ABDULLAH, M. A. & AL-ALAMOUDI, N. M. 2020. Comparing Zirconia to Anterior Strip Crowns: A Randomized Clinical Trial.

2. BABAJI, P. 2015. Crowns in Pediatric Dentistry, jaypee.
3. CASAS, M. 2019. Study Title: A comparison of anterior pediatric zirconia crowns and bonded composite resin strip crowns: one-year feasibility study. Department of Dentistry The Hospital for Sick Children Assistant Professor....
4. CROII, T. P. 1990. Bonded composite resin crowns for primary incisors: technique update. Quintessence International, 21.
5. DEAN, J. A. 2016. McDonald and Avery. Dentistry for the Child and Adolescent. 10th edition. Missouri: Mosby Inc, 158–159.
6. EL-KALLA, I. H. & GARCÍA-GODOY, F. 1999. Fracture strength of adhesively restored pulp-tomized primary molars. ASDC journal of dentistry for children, 66, 238–242.
7. FILIPOV, I. A. & VLADIMIROV, S. B. 2006. Residual monomer in a composite resin after light-curing with different sources, light intensities and spectra of radiation. Brazilian dental journal, 17, 34–38.
8. FRAZIER, W. E. 2014. Metal additive manufacturing: a review. Journal of Materials Engineering and Performance, 23, 1917–1928.
9. GUELMANN, M., BOOKMYER, K. L., VILLALTA, P. & GARCÍA-GODOY, F. 2004. Microleakage of restorative techniques for pulp-tomized primary molars. Journal of Dentistry for Children, 71, 209–211.
10. KARPAGAM, N. & MATHEW, M. G. 2020. Knowledge awareness and practice among parents regarding the usage of crowns in pediatric dentistry. Drug Invention Today, 13.
11. MAINJOT, A., DUPONT, N., OUDKERK, J., DEWAELE, T. & SADOON, M. 2016. From artisanal to CAD-CAM blocks: state of the art of indirect composites. Journal of dental research, 95, 487–495.
12. MOUROUZIS, P., ARHAKIS, A. & TOLIDIS, K. 2019. Computer-aided Design and Manufacturing Crown on Primary Molars: An Innovative Case Report. International journal of clinical pediatric dentistry, 12, 76.
13. NGUYEN, J.-F., MIGONNEY, V., RUSE, N. D. & SADOON, M. 2012. Resin composite blocks via high-pressure high-temperature polymerization. Dental materials, 28, 529–534.
14. RAM, D. & PERETZ, B. 2000. Composite crown-form crowns for severely decayed primary molars: a technique for restoring function and esthetics. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 24, 257–260.

15. SALAMA, A. A. 2018. Zirconia Crowns versus Pre-veneered Stainless Steel Crowns in Primary Anterior Teeth A Retrospective Study of Clinical Performance and Parental Satisfaction. Egyptian Dental Journal, 64, 3075–3084.
16. SHAH, P. V., LEE, J. Y. & WRIGHT, J. T. 2004. Clinical success and parental satisfaction with anterior preveneered primary stainless steel crowns. Pediatric Dentistry, 26, 391–395.
17. SYED, M., CHOPRA, R. & SACHDEV, V. 2015. Allergic reactions to dental materials—a systematic review. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 9, ZE04.
18. TERRY, D. A., LEINFELDER, K. F. & MARAGOS, C. 2005. Developing Form, Function, and Natural Aesthetics With Laboratory-Processed Composite Resin-Part I. PRACTICAL PROCEDURES AND AESTHETIC DENTISTRY, 17, 313.
19. TURNER, L., SHAMSEER, L., ALTMAN, D. G., SCHULZ, K. F. & MOHER, D. 2012. Does use of the CONSORT Statement impact the completeness of reporting of randomised controlled trials published in medical journals? A Cochrane review a. Systematic reviews, 1, 60.
20. WAGGONER, W. F. 2015. Restoring primary anterior teeth: updated for 2014. Pediatric Dentistry, 37, 163–170.